

# Calcelux

Spatolato autolucidante a base calce per interni.

<b>Descrizione</b>	Pasta rasante fine, a base di grassello di calce, terre coloranti, marmo micronizzato, promotori di adesione ed additivi specifici. Dopo l'applicazione reagisce con l'anidride carbonica dell'aria dando origine a carbonato di calcio microcristallino. La struttura microporosa assicura il passaggio del vapore acqueo e quindi una buona traspirabilità. Il dosaggio calibrato dei componenti permette di applicare più passate sul prodotto appassito senza che si verifichino arricciature. Di facile applicazione, consente di ottenere finiture lucide ad effetto marmorino di notevole pregio estetico su supporti di natura diversa, lisci e complanari.
<b>Sistema Tintometrico</b>	E' possibile colorare Calcelux con il Sistema Tintometrico.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	E. 2/4.C.O.AC.2.SA Stucco per strato di fondo e finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico-fisico, opaco, a base calce.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti per interni. Valore limite UE di COV per Calcelux (cat. A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010) Calcelux contiene al massimo 30 g/L di COV.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	Superfici murali mai dipinte finite a civile fine: spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Se sfarinanti o decoesi applicare una mano di IDROFOND ed attendere 24 ore. Superfici murali già dipinte o parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE. Ripulire accuratamente da polvere o sporcizia; eventualmente livellare o stuccare con EGA STUK stucco in pasta e lasciare asciugare. Applicare una mano di FLESSCOAT SUPERQUARTZ diluito 1:1 con acqua sull'intera superficie ed attendere 24 ore. Cartongesso: applicare una mano di FLESSCOAT SUPERQUARTZ diluito 1:1 con acqua sull'intera superficie ed attendere 24 ore. Gesso: applicare una mano di FLESSCOAT SUPERQUARTZ diluito 1:1 con acqua sull'intera superficie ed attendere 24 ore. CLS: effettuare gli eventuali ripristini con materiali compatibili (V. gamma Settef) e lasciare stagionare. Applicare una mano di FLESSCOAT SUPERQUARTZ diluito 1:1 con acqua sull'intera superficie ed attendere 24 ore.
<b>Applicazione</b>	Il prodotto è pronto all'uso, mescolarlo delicatamente fino a lavorabilità. Stendere con frattazzo d'acciaio in più passate consecutive su prodotto appassito avendo cura di lucidare solo l'ultima passata. Nel caso di disomogeneità del fondo può essere necessario attendere 24 ore prima di applicare l'ultima passata e lucidare il prodotto.
<b>Consigli pratici</b>	Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i + 5°C e + 30°C. Non applicare sulla stessa stanza le eventuali continuazioni di partita. Applicare su fondi minerali omogenei ed assorbenti, completare la parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici. Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperature che possano scendere sotto i + 5 °C o sopra +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione. Il pH è nettamente basico: evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico. Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
<b>Voce di capitolato</b>	Spatolato autolucidante per interni, CALCELUX Settef, a base di grassello di calce, terre coloranti, marmo micronizzato, promotori di adesione, da applicare in una o più mani, con un consumo compreso tra 0.5 - 0.8 Kg/mq su fondo adeguatamente preparato.

## Calcelux

<b>Massa volumica g/ml</b>	1,450 ÷ 1,550 - Metodo MPL 007 (UNI 8910)
<b>Viscosità</b>	Pasta
<b>Resa teorica per mano Kg/mq</b>	0,5 ÷ 0,8 in funzione del supporto - Metodo MPL 059
<b>Punto di infiammabilità °C</b>	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
<b>Contenuto solidi % in peso</b>	61 ÷ 65 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)
<b>Vita di stoccaggio</b>	Almeno 12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
<b>Secco in profondità</b>	8 ore - Metodo MPL 066
<b>Sovraverniciabilità</b>	Dopo 12 ÷ 24 ore - Metodo MPL 048
<b>Applicazione in esterni / interni</b>	No / Si
<b>Colori</b>	Bianco, Tinte a Sistema Tintometrico.
<b>Legante</b>	Acrilico
<b>Pulizia attrezzi</b>	Acqua
<b>Diluyente</b>	Acqua
<b>Applicazione</b>	Frattazzo inox