

Calcinit

Tonachino colorato di finitura al grassello di calce.

Descrizione	Tonachino colorato di finitura, a base di grassello di calce, sabbia di fiume vagliata e selezionata, pigmenti minerali, promotori di adesione. Particolarmente indicato per il restauro nei centri storici e nelle costruzioni di prestigio, presenta un'adesione ottimale su supporti minerali a base di calce o malta bastarda sia freschi che stagionati. La finitura è caratterizzata da leggera puntinatura dovuta alla sabbia di fiume, sfumature di tinta ed aloni legate all'assorbimento dell'intonaco e alle condizioni applicative quali spessore applicato, umidità e temperatura.
Classificazione (UNI 8682)	Pigmentato -G3 - Rasato - R3 - S3 Pitture opache per pareti e soffitti per interni. Valore limite UE di COV per Rasalit (cat. A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Rasalit contiene al massimo 75 g/L di COV.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti per interni. Valore limite UE di COV per Calcinit (cat. A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010) Calcinit contiene al massimo 30 g/L di COV.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Gli intonaci di supporto devono essere privi di rappezzi o finiture plastiche. Se molto assorbenti, si raccomanda di bagnarli abbondantemente prima dell'applicazione. Non utilizzare fissativi all'acqua o a solvente. Se necessario provvedere ad uniformare l'intonaco rasando con STORICA 1 e lasciare stagionare prima di proseguire con il ciclo. In presenza di muffe o alghe bonificare con SOLUZIONE RISANANTE.
Applicazione	Il prodotto è pronto all'uso, rimstarlo delicatamente fino a lavorabilità. CALCINIT si stende in due mani con frattazzo inox e si rifinisce con movimento circolare con frattazzo di spugna. La seconda mano va applicata 24 ore dopo la prima mano con le medesime modalità. E' possibile idrofobizzare la superficie sovrapplicando SILIREP dopo almeno 8 giorni dal completamento dell'applicazione su fondo perfettamente asciutto.
Consigli pratici	Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i + 5°C e + 30°C. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Applicare su fondi minerali omogenei ed assorbenti, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici. Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore. Il pH è nettamente basico: evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.
Precauzioni di sicurezza	Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico. Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Voce di capitolato	CALCINIT Settef, tonachino colorato di finitura a base di grassello di calce, sabbia di fiume vagliata e selezionata, pigmenti minerali, promotori di adesione, da applicare in due mani con consumo di 2,4÷2,6 Kg/mq per uno spessore di circa 1,5 mm. Adatto all'impiego su intonaci uniformi a base calce o malta bastarda preventivamente preparati.
.....	
Aspetto e finitura	Opaco
Massa volumica g/ml	1,700 ÷ 1,800 - Metodo MPL 007 (UNI 8910)
Viscosità	Pasta
Resa teorica per due mani Kg/mq	2,4 ÷ 2,6 - Metodo MPL 059
Punto di infiammabilità °C	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
Spessore consigliato per mano	0,75 - Metodo MPL 066
Vita di stoccaggio	Almeno 12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
Secco in profondità	24 ore - Metodo MPL 066
Sovraverniciabilità	24 ore - Metodo MPL 048
Applicazione in esterni / interni	Si / Si
Colori	Bianco Naturale; 2003-2049-2075-2096-2157-2171-4047-6056 da Mazzetta o Cartella CENTOVENTI COLORI N.B: date le caratteristiche del prodotto le tinte possono variare rispetto al riferimento di cartella. Chiedere se necessario campione in pasta per prove di cantiere.
Legante	Calce
Pulizia attrezzi	Acqua
Diluyente	Acqua
Applicazione	Frattazzo inox