

Classici
Stucchi, rasanti
e adesivi

Civilfine grigio

Rasante in polvere grigio a base cementizia.

Descrizione	Rasante a base cementizia, inerti e cariche selezionate, additivi atti a conferire ottima lavorabilità, adesione e resistenza finale. Utilizzato per la rasatura di pareti esterne ed interne; è idoneo per il ripristino di vecchie facciate per uniformare supporti minerali eterogenei, intonaci nuovi, stagionati. Grazie alla sua granulometria fine permette di ottenere una superficie liscia tipo civile.
Classificazione (UNI 8681)	E2. D.1.A.2.TA Stucco per strato di fondo, in polvere ad essiccamento fisico, opaco, base cemento.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	I supporti minerali devono essere stagionati, asciutti, esenti da parti non perfettamente ancorate o sfarinanti. Eventuali polveri o parti incoerenti andranno asportate mediante spazzolatura e/o idrolavaggio. Non applicare su supporti con irregolarità superiori ai 5 mm. Disomogeneità superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare (V. gamma SETTEF).
Applicazione	Bagnare con acqua preventivamente la superficie da trattare. Impastare CIVILFINE GRIGIO con circa il 22% di acqua. Si consiglia di miscelare con agitatore meccanico per ottenere una buona omogeneità. Attendere circa 5 minuti prima di applicare il prodotto ed utilizzarlo entro 2 ore. Applicare utilizzando una spatola di acciaio inox ed eventualmente, ove necessaria una maggiore regolarizzazione del supporto, stendere una seconda mano di CIVILFINE GRIGIO. Se prevista una finitura con pittura, rifinire con frettazzo di spugna per ottenere una superficie di tipo civile. Lasciare stagionare la rasatura fino a completa essiccazione e comunque non meno di 5-6 giorni prima di procedere con il ciclo. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
Consigli pratici	Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore. Il pH dopo miscelazione con cemento è nettamente basico; evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.
Precauzioni di sicurezza	Conservare in ambienti con umidità relativa inferiore al 60%. Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.
Voce di capitolato	Rasante per finitura civile fine, CIVILFINE GRIGIO Settef, a base di speciali leganti idraulici modificati, calce, inerti silicei selezionati e speciali additivi da applicare a frettazzo d'acciaio e da rifinire a frettazzo di spugna fino ad uno spessore massimo di circa 3 mm per mano. Idoneo per il ripristino di vecchie facciate per uniformare supporti minerali eterogenei, intonaci nuovi, stagionati.
Aspetto e finitura	Opaco
Consumo teorico Kg/mq	4,5 (per spessore di 3 mm) - Metodo MPL 059 (ISO 7254)
Spessore consigliato micron	1500 per mano - Metodo MPL 066
Punto di infiammabilità °C	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
Contenuto solidi % in peso	Min 99 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)
Vita di stoccaggio	8 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
Sovraverniciabilità	Dopo stagionatura - Metodo - MPL 048
Applicazione in esterni / interni	Sì / Sì
Colori	Grigio
Legante	Idraulico
Pulizia attrezzi	Acqua
Diluente	Acqua al max 22%
Applicazione	Spatola

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.