

# FlessCoat Venezia Special

Rivestimento rasato al marmo.

<b>Descrizione</b>	<p>rivestimento rasato al marmo per superfici murali esterne a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti selezionati e polveri di marmo di varia granulometria. Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto adeguata resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità, ed aderenza notevoli; l'adozione di graniglie di marmo colorate assicura la tenuta delle tinte nel tempo. FLESSCOAT VENEZIA SPECIAL è adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati cementizi a superficie compatta, uniforme e piana.</p>
<b>Classificazione (UNI 8682)</b>	Pigmentato – G3 – Rasato – R3 – S3
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE di COV per Flesscoat Venezia Special (cat. A/c): 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010). Flesscoat Venezia Special contiene al massimo 40 g/L di COV.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	<p>Superfici murali nuove, stagionate, finite a civile: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di fissativo all'acqua IDROFOND o a solvente ISOLFLESS MV ed attendere 24 ore; se l'intonaco è coeso al posto di ISOLFLESS MV si può utilizzare FLESS-COAT SUPERQUARTZ diluito 1:1 con acqua della tinta del FLESSCOAT VENEZIA SPECIAL.</p> <p>Superfici murali cementizie o di malta bastarda già rivestite o parzialmente degradate: -pitture, asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze; -vecchi rivestimenti, sverniciare con STRIPPER-SET e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE. Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con BONDING BIANCO o GRIGIO previo consolidamento della parte con ISOLFLESS MV e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare (V. gamma SETTEF). Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una mano di ISOLFLESS MV. In caso di disomogeneità estese, rasare l'intera superficie con BONDING BIANCO o GRIGIO e lasciare stagionare.</p> <p>CLS nuovo: se necessario procedere a pulizia con idropulitrice ad alta pressione per eliminare disarmanti o patine superficiali lucide; applicare una mano di FLESS-COAT SUPERQUARTZ diluito 1:1 con acqua ed attendere 24 ore.</p> <p>CLS deteriorato: eseguire i ripristini con prodotti compatibili (V. gamma SETTEF) e lasciare stagionare. Applicare una mano di ISOLFLESS MV ed attendere 24 ore.</p> <p>Se il FLESS-COAT VENEZIA SPECIAL è chiaro e i fondi sono di tonalità particolarmente disomogenea o scuri, dopo aver consolidato il supporto, applicare una mano di fondo di FLESS-COAT SUPERQUARTZ diluito 1:1 con acqua della tinta del FLESSCOAT VENEZIA SPECIAL.</p>
<b>Applicazione</b>	<p>Il prodotto è pronto all'uso. Rimescolare a fondo fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo in una sola mano con frattazzo di acciaio inox. Conguagliare con frattazzo di plastica e prima che FLESSCOAT VENEZIA SPECIAL inizi a filmare in superficie, lavorarlo con lo stesso attrezzo per ottenere il disegno desiderato. Per ottenere una finitura più vellutata si può applicare una seconda mano di FLESSCOAT VENEZIA SPECIAL, sulla prima perfettamente asciutta, con le stesse modalità. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso</p>
<b>Consigli pratici</b>	<p>L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. 5°C / max 35°C; umidità relativa dell'ambiente : &lt; 80%; temperatura del supporto : min 5°C / max 35°C; umidità del supporto : &lt; 10 di U.R.</p> <p>Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.</p>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<p>Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</p>
<b>Voce di capitolato</b>	<p>Rivestimento protettivo rasato rustico CORTINA CAP FINE Settef, a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e graniglie di marmo da applicare in mano singola con spessore di circa 1.2 mm e consumo di circa 2.2 / 2.4 kg/mq. Particolarmente adatto all'impiego su ciclo a cappotto.</p>

## FlessCoat Venezia Special

<b>Aspetto e finitura</b>	Opaco
<b>Massa volumica g/ml</b>	1,75 ÷ 1,85 - Metodo MPL 007 (UNI 8910)
<b>Viscosità</b>	Pastoso
<b>Resa teorica finito Kg/mq</b>	2,2 ÷ 2,4 - Metodo MPL 059 (ISO 7254)
<b>Spessore secco cosigliato mm</b>	1,3 - Metodo MPL 066 (ASTM D 1186)
<b>Punto di infiammabilità °C</b>	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
<b>Contenuto solidi % in peso</b>	82 ÷ 86- Metodo MPL 027 (UNI 8906)
<b>Vita di stoccaggio</b>	Almeno 12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
<b>Secco in profondità</b>	24 ore - Metodo MPL 066
<b>Sovraverniciabilità</b>	24 ore - Metodo MPL 048
<b>Applicazione in esterni / interni</b>	Si / No
<b>Colori</b>	Cartella colori
<b>Legante</b>	Acrilstirenico
<b>Pulizia attrezzi</b>	Acqua
<b>Diluente</b>	Acqua
<b>Applicazione</b>	Spatola inox - Metodo MPL 063