

# Fondfix Plus

Regolatore di fondo universale pigmentato a effetto riempitivo.

<b>Descrizione</b>	Regolatore di assorbimento del fondo resistente agli alcali, pigmentato, con farina di quarzo a base di copolimeri acrilici, per superfici murali esterne ed interne. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, cartongesso, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati cementizi. In particolare, se ne consiglia l'applicazione su fondi lisci poco assorbenti e non sfarinanti per migliorare la sovrapplicazione di rivestimenti e pitture. Non idoneo per applicazione diretta su fondi molto assorbenti o sfarinanti.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B2. C.O.A.2.FB Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per Fondfix Plus (cat. A/h): 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Fondfix Plus contiene al massimo 50 g/L di COV.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4 ÷ 6 settimane affinché si neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale. Anche i rappezi nuovissimi devono essere lasciati maturare. Superfici murali nuove e cartongesso : applicare direttamente FONDFIX PLUS. Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: spazzolare e asportare le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE. Consolidare, quindi, con ISOLFLESS MV e dopo 24 ore applicare FONDFIX PLUS.
<b>Applicazione</b>	Attenzione: nel caso di superfici sfarinanti od eccessivamente assorbenti, anche se nuove, applicare ISOLFLESS MV o IDRO-FOND, attendere 24 ore e procedere con l'applicazione di FONDFIX PLUS.
<b>Consigli pratici</b>	Non applicare FONDFIX su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5° C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione. Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i + 5°C e + 30°C. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
<b>Voce di capitolato</b>	FONDFIX PLUS Settef, regolatore di assorbimento del fondo, pigmentato, a base di copolimeri acrilici da applicare su fondi non sfarinanti, con un consumo di 0.100 Lt/mq. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati cementizi, superfici già trattate con pitture o rivestimenti, eventualmente bonificate con SOLUZIONE RISANANTE.
.....	
<b>Aspetto e finitura</b>	Opaco
<b>Massa volumica</b>	1,450 ÷ 1,600 - Metodo MPL 007 (UNI 8910)
<b>Viscosità</b>	3000 ÷ 5000 - Metodo MPL 021 (ASTM D 2196)
<b>Resa per mano L/mq</b>	0,100 - Metodo MPL 052 (ISO 7254)
<b>Punto di infiammabilità °C</b>	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
<b>Contenuto solidi % in peso</b>	55 ÷ 59 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)
<b>Vita di stoccaggio</b>	12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
<b>Fuori polvere</b>	N.D.
<b>Secco al tatto</b>	max 1 ora - Metodo MPL 033
<b>Secco in profondità</b>	24 ore - Metodo - MPL 033
<b>Sovraverniciabilità</b>	4 ÷ 6 ore - Metodo - MPL 037
<b>Applicazione in esterni / interni</b>	Si / Si
<b>Colori</b>	Bianco
<b>Legante</b>	Acrilstirenico
<b>Pulizia attrezzi</b>	Acqua
<b>Diluyente</b>	acqua fino al 10%
<b>Applicazione</b>	Rullo, pennello, spruzzo e aria

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.  
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.