

Granolar

Tonachino minerale in polvere a base calce.

Descrizione GRANOLAR è un intonaco di finitura in polvere a strato sottile per la protezione e la decorazione di superfici esterne ed interne.
E' costituito da calce idrata, pigmenti inorganici, agenti idrofobizzanti ed inerti selezionati. Rappresenta l'ideale finitura per edifici di interesse storico in quanto riproduce i toni sfumati delle finiture minerali classiche.
Da impastare con acqua può essere applicato su supporti minerali quali intonaco di calce idraulica, calce cemento, tradizionali, premiscelati, malte bastarde, cocchiopesto, intonaci deumidificanti, purché uniformi ed assorbenti.

Classificazione (UNI 8682) E2. D.1.A.2.SA
Stucco per strato di fondo, in polvere ad essiccamento fisico, opaco, base calce.

Norme d'impiego e preparazione del supporto Il supporto deve essere regolare, omogeneo, assorbente, ben pulito, perfettamente stagionato e privo di vecchie pitture. Inumidire la parete la sera precedente l'applicazione.

Applicazione Impastare GRANOLAR con acqua in rapporto pari al 25% circa e mescolare adeguatamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per circa 10 minuti quindi rimescolare prima di applicare. Si raccomanda di mantenere costante il quantitativo d'acqua durante tutta l'applicazione onde evitare inestetismi e diverse colorazioni in facciata. Applicare GRANOLAR con frattazzo o a spruzzo con idonea apparecchiatura. Raggiunta la necessaria consistenza, rifinire con frattazzo di spugna come per un normale intonaco. Attendere almeno 12 ore e sovrapplicare la seconda mano con le stesse modalità. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Consigli pratici Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.
Applicare su fondi omogenei, completare la testata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici.
Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%.
Non applicare in presenza di vento forte.
Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 3 giorni.
Il pH è nettamente basico: evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.
8 mesi nelle confezioni originali integre al riparo dall'umidità.

Precauzioni di sicurezza Conservare in ambienti con umidità relativa inferiore al 60%.
Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.

Voce di capitolato Intonaco colorato in polvere a strato sottile per la decorazione di superfici esterne ed interne, GRANOLAR della Settef, a base di calce idrata, pigmenti inorganici, agenti idrofobizzanti ed inerti selezionati, da impastare con acqua.
Da applicare esclusivamente su supporti minerali in una o più mani a frattazzo o a spruzzo con idonea apparecchiatura e rifinito con frattazzo di spugna con consumo medio di 2.7 kg/mq per mano.

Aspetto e finitura	Opaco
Resa teorica per mano Kg/mq	2,7 - Metodo MPL 059
Punto di infiammabilità °C	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
Spessore consigliato per mano mm	1,2 - Metodo MPL 066
Contenuto solidi % in peso	Min 99 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)
Vita di stoccaggio	8 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
Sovraverniciabilità	Dopo Stagionatura - Metodo MPL 048
Tempo di lavorabilità	Max Inizio presa Max
Applicazione in esterni / interni	Sì / Sì
Colori	Bianco + 8 colori di cartella
Legante	Minerale
Pulizia attrezzi	Acqua
Diluyente	Acqua
Applicazione	Spatola, diluire al 25% ÷ 28%

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.