

**Classici**  
**Stucchi, rasanti**  
**e adesivi**

# Plasticem

Adesivo in pasta per coibentazione a cappotto e rasante universale.

## Descrizione

Prodotto a base di resine in emulsione acquosa alcali resistenti e sabbie silicee a granulometria calibrata, appositamente studiato per l'incollaggio, la rasatura e l'annegamento della rete di armatura nella posa in opera di pannelli isolanti in polistirolo espanso nelle coibentazioni a cappotto. Per la sua versatilità e per la facilità di applicazione è indicato come rasante universale per esterno.

## Classificazione (UNI 8681)

E2. A.O.A.2.IB

Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, vinilversatico, copolimero dello stirolo.

## Norme d'impiego e preparazione del supporto

Superfici murali nuove e stagionate: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmenti e le parti non perfettamente aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di fissativo uniformante e consolidante ISOLFLESS MV pronto all'uso. Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate: -pitture, asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze; -vecchi rivestimenti, sverniciare con STRIPPER-SET e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE. Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con PLASTICEM additivato con cemento 2:1 previo consolidamento della parte con ISOLFLESS MV e lasciare stagionare per almeno 5÷6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare (V. gamma SETTEF). CLS nuovo: se necessario procedere a pulizia con idropulitrice ad alta pressione per eliminare disarmenti o patine superficiali lucide. CLS deteriorato: eseguire i ripristini con prodotti compatibili (V. gamma SETTEF) e lasciare stagionare. Applicare una mano di ISOLFLESS MV su tutta la superficie ed attendere 24 ore. Mosaici vetrificati ed affini: pulire la superficie con idropulitrice ad alta pressione; rimuovere le parti non ben aderenti ed eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con PLASTICEM additivato con cemento 2:1 previo consolidamento della parte con ISOLFLESS MV e lasciare stagionare per almeno 5÷6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare (V. gamma SETTEF). Abrasivare le tessere in modo da renderle scabre ed opache. Prima di definire il ciclo verificare accuratamente l'adesione del PLASTICEM con idonea campionatura in cantiere. Nota: per questo ciclo usare come finiture esclusivamente i prodotti a spessore Acrilici o Silossanici della gamma SETTEF. Cappotto: controllare che il fondo sia coeso, esente da polvere, sporcizia, muffe e non sfarinante. Se necessario intervenire opportunamente.

## Applicazione

Miscelare accuratamente, due parti in peso di PLASTICEM con una parte in peso di cemento 32.5 Portland evitando con cura la formazione di grumi. Attendere 5 minuti prima dell'applicazione. La miscela così ottenuta è utilizzabile per circa 2 ore. Nella messa in opera dei cappotti: applicare PLASTICEM con frettazzo inox sulla superficie dei pannelli isolanti e farli aderire al supporto. Dopo almeno 3 giorni rasare la superficie con PLASTICEM, stendere la rete di armatura ed eseguire una seconda rasatura che copra perfettamente la rete. Lasciare stagionare la rasatura fino a completa essiccazione e comunque non meno di 5÷6 giorni prima di procedere con il ciclo. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Usato come rasante: applicare PLASTICEM con frettazzo inox sulla superficie da pareggiare e lisciare con lo stesso attrezzo. Non idoneo per essere rifinito con frettazzo di spugna.

## Consigli pratici

Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore. Il pH dopo miscelazione con cemento è nettamente basico; evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.

## Precauzioni di sicurezza

Conservare in ambienti con umidità relativa inferiore al 60%. Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.

## Voce di capitolato

Collante e rasante PLASTICEM Settef, a base di resine in emulsione acquosa alcaliresistenti, sabbie silicee a granulometria calibrata e additivi vari da miscelare con cemento 325 Portland nel rapporto in peso 2 di collante : 1 di cemento. Adatto all'impiego come rasante su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati di conglomerato cementizio e superfici già trattate con altri rivestimenti, da applicare in una o più mani secondo dello spessore richiesto. Adatto all'impiego come collante nella messa in opera di coibentazioni a cappotto.

## Aspetto e finitura

Opaco

## Massa volumica

1,400 ÷ 1,500 - Metodo MPL 007 (UNI 8910)

## Viscosità

Tixotropico

## Resa teorica Kg/mq

5 ÷ 6 di pasta per la posa in opera del cappotto - Metodo MPL 059 (ISO 7254)

## Punto di infiammabilità °C

Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)

## Contenuto solidi % in peso

Min 99 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)

## Vita di stoccaggio

12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)

## Secco in profondità

24 ore - Metodo MPL 066

## Sovraverniciabilità

In funzione del ciclo applicativo - Metodo - MPL 048

## Applicazione in esterni / interni

Si / Si

## Colori

Grigio

## Legante

Copolimero dello Stirolo

## Pulizia attrezzi

Acqua

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**SETTEF**  
grandi opere in cantiere

**Materis Coatings Italia Spa**  
31023 Resana - Via Castellana, 201 (Treviso) ITALIA  
T. +39 0423 7387 | F. +39 0423 738899  
www.settef.it | info@settef.it