

Classici
Stucchi, rasanti
e adesivi

Rasacem

Rasante antiritiro tixotropico per finiture a civile su calcestruzzo.

Descrizione	Prodotto tixotropico in polvere a base di leganti idraulici modificati, inerti silicei selezionati e additivi antiritiro. Particolarmente idoneo per la realizzazione di rasature uniformanti di getti in calcestruzzo facciavista sia nuovi che ripristinati con BETONCEM, BETONRAPID REPLICEM. Idoneo, inoltre, come riempitivo di alveoli del calcestruzzo. Prodotto di facile applicazione, consente la realizzazione di rasature che possono arrivare fino a 1,5 cm di spessore complessivi senza che si evidenzino ritiri e fessurazioni.
Classificazione (UNI 8681)	E2. D.1.A.2.TA Stucco per strato di fondo, in polvere ad essiccamento fisico, opaco, base cemento.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Asportare le parti incoerenti o in fase di distacco; spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di polvere o precedente pitturazione. Prima di procedere verificare che il CLS sia assorbente. Se necessario lavare con idropulitrice per eliminare residui di disarmanti o patine lucide superficiali.
Applicazione	Eseguire la rasatura sul supporto umido, dopo aver impastato RASACEM con circa 24% d'acqua (esempio un sacco da 25 Kg con 6 Lt di acqua) fino ad ottenere una pasta omogenea; tale pasta deve essere applicata a frattazzo d'acciaio e va rifinita con frattazzo di spugna.
Consigli pratici	Non rigenerare il prodotto con acqua a presa iniziata. Non applicare su fondi assolati o con condizioni di temperatura inferiori a + 5°C. Non applicare su supporti gelati. Evitare l'applicazione in pieno sole. Non applicare su superfici in gesso. Non modificare il prodotto con altri inerti o leganti. Curare la maturazione del prodotto applicato inumidendo per il primo giorno se necessario. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso. Il pH dopo miscelazione con acqua è nettamente basico; evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico. Attendere che l'applicazione stagioni prima di procedere con l'applicazione della finitura. Per le finiture si rimanda alla gamma Settef.
Precauzioni di sicurezza	Conservare in ambienti con umidità relativa inferiore al 60%. Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.
Voce di capitolato	Rasante antiritiro, tixotropico a finitura civile per calcestruzzo, RASACEM Settef, a base di leganti idraulici modificati, inerti silicei selezionati e additivi antiritiro da applicare a frattazzo d'acciaio e da rifinire a frattazzo di spugna fino ad uno spessore massimo di circa 1,5 cm complessivi. Adatto all'impiego su calcestruzzo quale uniformante di getti facciavista sia nuovi che ripristinati e come riempitivo di alveoli.
Aspetto e finitura	Opaco
Consumo teorico Kg/mq	4 (per spessore di 3 mm) - Metodo MPL 059 (ISO 7254)
Spessore consigliato micron	1500 ÷ 2000 per mano - Metodo MPL 066
Punto di infiammabilità °C	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
Contenuto solidi % in peso	Min 99 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)
Vita di stoccaggio	8 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
Sovraverniciabilità	Dopo stagionatura - Metodo - MPL 048
Applicazione in esterni / interni	Sì / Sì
Legante	Idraulico
Pulizia attrezzi	Acqua
Diluyente	Acqua al max 24%
Applicazione	Spatola

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
 LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.