

Classici
Stucchi, rasanti
e adesivi

Rasafix

Rasante in polvere per intonaci minerali a base calce.

Descrizione	Stabilitura a base di calce idraulica bianca naturale e di inerti selezionati con adeguata distribuzione granulometrica. Da utilizzarsi per livellare, rasare ed uniformare intonaci interni ed esterni creando un supporto ideale per pitture a base calce, intonaci encausti a base di grassello di calce, pitture ai silicati ed altri prodotti traspiranti. Rasante specifico come mano di finitura della malta a base calce naturale. Applicare esclusivamente su fondi minerali ed assorbenti.
Classificazione (UNI 8681)	E2. D.1.A.2.SA Stucco per strato di fondo, in polvere ad essiccamento fisico, opaco, base calce.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Idoneo per tutti i tipi di intonaci minerali a base calce-cemento purché puliti ed esenti da parti non perfettamente ancorate. Applicare esclusivamente su supporti sufficientemente livellati in quanto lo spessore massimo consigliato è per stuccature fino a 2 cm. E' opportuno bagnare adeguatamente i supporti prima dell'applicazione.
Applicazione	Bagnare preventivamente la parete. Miscelare con il 20% circa di acqua fino ad ottenere un impasto morbido e cremoso, a mano o con agitatore meccanico. Attendere 5- 10 minuti prima di applicare il prodotto. Stendere in modo uniforme sul supporto uno strato di RASAFIX con frattazzo inox e successivamente ripassare con frattazzo di spugna. In presenza di microfessurazioni a ragnatela è possibile utilizzare una rete di rinforzo tipo RETE affogata tra due mani di rasante. Nel caso di finiture alla calce aspettare 5-6 giorni prima di procedere. Nel caso di finiture ai silicati attendere almeno 10 giorni. In entrambi i casi verificare che il fondo sia perfettamente asciutto prima di procedere.
Consigli pratici	Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +30°C. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, forte vento, sotto elevata insolazione. Il prodotto contiene calce. Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico. Non è possibile effettuare aggiunte di cemento o altro tipo di legante. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso. 8 mesi nelle confezioni originali integre al riparo dall'umidità. Evitare ogni possibile contatto con l'acqua.
Precauzioni di sicurezza	Conservare in ambienti con umidità relativa inferiore al 60%. Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.
Voce di capitolato	Stabilitura a base di calce idraulica bianca naturale e di inerti selezionati, RASAFIX Settef adatta per rasare ed uniformare intonaci interni ed esterni con consumi di circa 1.8 Kg/mq per mm di spessore. Rasante specifico per rifinire malte a base di calce idraulica; adatto per essere decorato con pitture a base calce, intonaci encausti a base di grassello di calce, pitture ai silicati.
Aspetto e finitura	-
Consumo teorico Kg/mq	4 ÷ 5 (per spessore di 3 mm) - Metodo MPL 059 (ISO 7254)
Spessore consigliato micron	1500 per mano - Metodo MPL 066
Punto di infiammabilità °C	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
Contenuto solidi % in peso	Min 99 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)
Vita di stoccaggio	8 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
Sovraverniciabilità	Dopo stagionatura - Metodo - MPL 048
Applicazione in esterni / interni	Sì / Sì
Colori	Bianco
Legante	Minerale
Pulizia attrezzi	Acqua
Diluyente	Acqua al max 20%
Applicazione	Spatola

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.