

Decorativi
Stucchi e spatolati

SE01SP006 - Rev. 01 del 01.10.2006

Rasalit

Pasta rasante fine al grassello di calce.

Descrizione Pasta rasante fine idonea a realizzare finiture traslucide tipo "calce rasata" a base di grassello di calce, terre coloranti, marmo micronizzato, additivi e promotori di adesione. Dopo l'applicazione reagisce con l'anidride carbonica dell'aria dando origine a carbonato di calcio microcristallino formando una struttura compatta, omogenea e traspirante. Specificatamente indicato per ottenere finiture particolarmente lisce sopra il MARMORIS LISCIO o intonaco a base calce finito a civile. All'interno, è possibile anche l'applicazione diretta su intonaci a base di malta bastarda, omogenei ed assorbenti, privi di rappezzi e perfettamente stagionati.

Sistema Tintometrico E' possibile colorare Rasalit con il Sistema Tintometrico.

Classificazione (UNI 8681) E. 2/4.C.O.AC.2.SA
Stucco per strato di fondo e finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico-fisico, opaco, a base calce.

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti per interni.
Valore limite UE di COV per Rasalit (cat. A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Rasalit contiene al massimo 75 g/L di COV.

Norme d'impiego e preparazione del supporto Gli intonaci devono essere preventivamente inumiditi. Qualora sia necessario omogeneizzare il fondo minerale applicare RASA-FIX e lasciare stagionare per 10 giorni prima di procedere. Non utilizzare fissativi.

Applicazione Sugli intonaci finiti a civile: inumidire ed applicare direttamente. Sul MARMORIS LISCIO fresco: lamare con frattazzo di acciaio MARMORIS LISCIO e a seguire applicare RASALIT in una o più passate comprimendo e lucidando. Sul MARMORIS LISCIO asciutto: rifinire MARMORIS LISCIO con frattazzo di spugna ed attendere 24 ore. Inumidire, Applicare RASALIT in una o più passate fino ad ottenere una superficie liscia. E' possibile idrofobizzare la superficie sovrapplicando SAVONITE subito dopo l'applicazione del MARMORIS o del RASALIT oppure SILIREP dopo almeno 8 giorni dal completamento dell'applicazione su fondo perfettamente asciutto. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.

Consigli pratici Il prodotto va conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra + 5°C e + 30°C. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Applicare su fondi minerali omogenei ed assorbenti, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici. Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore. Il pH è nettamente basico: evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.

Precauzioni di sicurezza Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico. Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Voce di capitolato Pasta rasante per finiture traslucide traspiranti, RASALIT Settef, a base di grassello di calce, terre coloranti, marmo micronizzato, additivi e promotori di adesione, da applicare in più mani intervallate di 24 ore con consumo di circa 0,6 ÷ 0,8 Kg/mq. Da applicare, all'interno, su intonaci a base calce o malta bastarda anche stagionati purché privi di rappezzi o precedenti pitturazioni plastiche, finiti a civile. All'esterno applicare su fondo di MARMORIS LISCIO o su intonaco a base calce finito a civile. Bonificare eventualmente con SOLUZIONE RISANANTE.

Massa volumica g/ml 1,500 ÷ 1,600 - Metodo MPL 007 (UNI 8910)

Viscosità Pasta

Resa teorica finita Kg/mq 0,6 ÷ 0,8 - Metodo MPL 059

Punto di infiammabilità °C Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)

Contenuto solidi % in peso 62 ÷ 66 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)

Vita di stoccaggio Almeno 12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)

Secco in profondità 24 ore - Metodo MPL 066

Sovraverniciabilità 12 ÷ 24 ore - Metodo MPL 048

Applicazione in esterni / interni Si / Si

Colori Bianco, Tinte a Sistema Tintometrico

Legante Calce

Pulizia attrezzi Acqua

Diluyente Acqua

Applicazione Spatola inox

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

SETTEF
grandi opere in cantiere

Materis Coatings Italia Spa
31023 Resana - Via Castellana, 201 (Treviso) ITALIA
T. +39 0423 7387 | F. +39 0423 738899
www.settef.it | info@settef.it