

Classici
Stucchi, rasanti
e adesivi

Rasasoft

Rasante antiritiro a basso modulo elastico per finiture a civile su vecchi intonaci.

Descrizione	Prodotto in polvere a base di leganti idraulici modificati, inerti silicei selezionati e additivi antiritiro. La sua composizione lo rende particolarmente idoneo per la realizzazione di rasature uniformanti di vecchi intonaci. I componenti di RASASOFT conferendo al prodotto una lavorabilità ottimale, permettono la realizzazione di rasature che possono arrivare in più mani fino a 1 cm di spessore senza che si evidenzino ritiri e fessurazioni. Inoltre la formulazione particolare garantisce un'ottima aderenza al supporto.
Classificazione (UNI 8681)	E2. D.1.A.2.TA Stucco per strato di fondo, in polvere ad essiccamento fisico, opaco, base cemento.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Vecchi intonaci: asportare preventivamente le parti incoerenti o in fase di distacco; spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di polvere o precedente pitturazione.
Applicazione	Umidificare abbondantemente con acqua. Eseguire la rasatura sul supporto umido, dopo aver impastato RASASOFT con circa 30% d'acqua (esempio un sacco da 25 Kg con 7.5 Lt di acqua) fino ad ottenere una pasta omogenea; tale pasta deve essere applicata a frettazzo d'acciaio e va rifinita con frettazzo di spugna.
Consigli pratici	Non rigenerare il prodotto con acqua a presa iniziata. Non applicare su fondi assolati o con condizioni di temperatura inferiori a + 5°C. Non applicare su supporti gelati. Evitare l'applicazione in pieno sole. Non applicare su superfici in gesso. Non modificare il prodotto con altri inerti o leganti. Curare la maturazione del prodotto applicato inumidendo per il primo giorno se necessario. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso. Il pi dopo miscelazione con acqua è nettamente basico; evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico. 8 mesi nelle confezioni originali integre al riparo dall'umidità. Attendere che l'applicazione stagioni prima di procedere con l'applicazione della finitura. Per le finiture si rimanda alla gamma Settef.
Precauzioni di sicurezza	Conservare in ambienti con umidità relativa inferiore al 60%. Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.
Voce di capitolato	Rasante antiritiro a basso modulo elastico a finitura civile per vecchi intonaci, RASASOFT Settef, a base di idraulici modificati, inerti silicei selezionati e speciali additivi da applicare con frettazzo d'acciaio e da rifinire con frettazzo di spugna fino ad uno spessore massimo di circa 1 cm da realizzare in più mani.
Aspetto e finitura	Opaco
Consumo teorico Kg/mq	3 ÷ 4 (per spessore di 3 mm) - Metodo MPL 059 (ISO 7254)
Spessore consigliato micron	1500 ÷ 2000 per mano - Metodo MPL 066
Punto di infiammabilità °C	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
Contenuto solidi % in peso	Min 99 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
Sovraverniciabilità	Dopo stagionatura - Metodo - MPL 048
Applicazione in esterni / interni	Si / Si
Colori	Grigio
Legante	Idraulico
Pulizia attrezzi	Acqua
Diluyente	Acqua al max 30%
Applicazione	Spatola

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
 LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.