



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00036

FINISH V 12

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

FINISH V 12

vernice trasparente

protettivo trasparente silconico per interno. Formulato e collaudato per la protezione dell'Artecò

peso specifico: 1.010 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: 20 - 25 m²/LT.

effetto estetico: satinato

colori: trasparente

confezioni: LT. 1

in superficie: 1 ora a 20°C

sovraverniciatura: 8 ore a 20°C

in profondità: 12 ore a 20°C

applicato sopra l'Artecò evita lo sbiancamento e l'efflorescenza della calce contenuta nell'Artecò. Traspirazione della parete Norma DIN 52615. Resistenza al distacco e aggrappaggio DIN ISO 4624 = 1,45 N/mm².

= = =

diluizione: Finish V 12 1 parte

Acqua potabile 1 parte

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

sistema: a pennello in senso circolare; stesso modo usato per l'Artecò

numero di strati: 1 (con 2 mani tende a lucidarsi)

NOTE:

Il prodotto teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai + 5°C.

Scheda n° SC 00036 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4

Maggio 2004