



VALPAIN S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00086

FINISH V 15

Scheda tecnica

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

**CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:**

PREPARAZIONE

SUPPORTO:
PREPARAZIONE
PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

FINISH V 15

vernice naturale traspirante per esterno
protettivo trasparente a base di cere naturali per esterno. Formulato e
collaudato per la protezione all'esterno dell'Artecò 1 e dell'Artecò 9.

peso specifico: 850 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: 12 - 15 m²/LT. (può variare in base alla ruvidità, porosità,
assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: satinato

colori: trasparente

confezioni: LT. 1

in superficie: 2 ore a 20°C

in profondità: 24 ore a 20°C

applicato sopra l'Artecò all'esterno protegge dalla pioggia e dai raggi UV
evitando lo sbiancamento e l'efflorescenza della calce contenuta
nell'Artecò. Traspirazione della parete Norma DIN 52615. Resistenza al
distacco e aggrappaggio DIN ISO 4624 = 1,45 N/mm².

= = =

diluizione: pronto all'uso

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

sistema: a pennello in senso circolare; stesso modo
usato per l'Artecò, facendo attenzione a non
fare troppa pressione con il pennello perché
potrebbe sverniciare l'Artecò sottostante.

numero di strati: 1 - 2 (con 2 mani tende a lucidarsi)

NOTE:

Il prodotto teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai + 5°C.

Scheda n° SC 00086 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 5

Settembre 2007