



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00116

## FINISH V 16

### Scheda tecnica

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**STABILITA':**

**NOTE:**

Il prodotto teme il gelo. La temperatura d'applicazione e di stoccaggio è compresa tra + 5 e + 35°C.

**Scheda n° SC 00116 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 4**

**Settembre 2007**

**FINISH V 16**

protettivo traspirante acrilico

vernice trasparente per esterno ed interno. Formulata e collaudata per la protezione dell'Artecò 1 e del Polistof.

**peso specifico:** 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

**viscosità:** bassa viscosità

**resa:** 25 m<sup>2</sup>/LT. per Artecò 1 (Non diluito)

40 - 50 m<sup>2</sup>/LT. per Artecò 1 (Diluito al 100% con acqua)

12 m<sup>2</sup>/LT. per Polistof (Non diluito)

(può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**effetto estetico:** opaco

**colori:** trasparente

**confezioni:** LT. 0,250 - LT. 1

**in superficie:** 30 min. a 20°C

**sovraverniciatura:** 2 ore a 20°C

**in profondità:** 24 ore a 20°C

1) Applicandolo su muri interni, tavoli, sedie e mobili in genere trattati con Artecò 1, protegge la superficie e la rende maggiormente resistente al lavaggio, agli urti ed alle abrasioni. Inoltre consente di evitare lo sbiancamento e l'efflorescenza della calce contenuta nell'Artecò 1 applicato all'esterno.

2) Applicandolo su tutte le superfici di legno, ferro, vetro, leghe leggere, trattate con Polistof, il FINISH V 16 le protegge dall'abrasione e dal lavaggio con comuni detersivi.

Il FINISH V 16 va applicato a pennello o a spruzzo al supporto verniciato con Artecò 1 o con Polistof.

**diluizione:** pronto all'uso per l'applicazione sopra il Polistof; da diluire al 100% per l'Artecò 1.

**rapporto di catalizzazione:** = = =

**pot life:** = = =

**sistema:** pennello o spruzzo

**numero di strati:** 1 (con 2 mani tende a lucidarsi)

2 anni