



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00060

FONDO POLIURETANICO N 133

Scheda tecnica

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO

FONDO POLIURETANICO N 133

poliuretanic trasparenti
su porte in legno, tavoli, superfici piane e verticali, su supporti verniciati con il Granitone

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 960 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: 30" Ford 4 Parte A

16" Ford 4 Parte A + B

resa: 9 - 10 LT/m²

effetto estetico: = = =

colori: = = =

confezioni: lt. 1 - lt. 5

ESSICCAMENTO:

in superficie: Fuori polvere: 20 minuti a 20 °C

Fuori impronta: 45 minuti a 20 °C

sovraverniciatura: = = =

in profondità: 12 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

Il Fondo Poliuretano Trasparente N 133 è stato studiato espressamente per la verniciatura di supporti in MDF e truciolare, ottimo anche per altri supporti in legno o verniciati con Granitone

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

Carteggiatura accurata del supporto e successiva eliminazione della polvere

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

diluizione: il Fondo Poliuretano N 133 va catalizzato con il Catalizzatore CZ 021 e portato a viscosità ideale con Diluente MB

rapporto di catalizzazione: Fondo Poliuretano N 133 100 parti

Catalizzatore CZ 021 50 parti

Diluente MB 10 - 20 parti

APPLICAZIONE:

pot life: 90 minuti

sistema: spruzzo

numero di strati: massimo 3

intervallo tra le mani: minimo 30 min. massimo 90 min.

carteggiatura: dopo 12 ore con carta abrasiva fine 300, poi rifinire con carta abrasiva fine 600

STABILITA':

componente A (Fondo Poliuretano N 133) 1 anno

componente B (catalizzatore CZ 021) 6 mesi in confezioni sigillate

NOTE:

Rispettando l'intervallo di tempo dell'applicazione sopraindicato del Fondo Poliuretano N 133, non occorre carteggiare tra una mano e l'altra. Se si supera tali tempi per ottenere un buon ancoraggio tra le varie mani di prodotto occorre carteggiare leggermente. Lavare gli attrezzi con diluente Poliuretano

Scheda n° SC 00060 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2

Maggio 2001