



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00049

FONDO M PER GRANITONE

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

NOTE:

Temperatura di applicazione e di conservazione da + 5°C a + 35°C.

FONDO M PER GRANITONE

pitture opache

fondo specifico per Granitone

peso specifico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: 8 - 10 m²/LT

effetto estetico: opaco

colori: come da catalogo

confezioni: LT. 1 - LT. 5

in superficie: 2 ore a 20 °C

sovraverniciatura: 4 ore a 20 °C

in profondità: 24 ore a 20 °C

lo scopo del Fondo M è quello di rendere il supporto idoneo all'applicazione del Granitone.

Si applica su supporti come il cemento, cartongesso, muro, legno, ferro opportunamente trattato ecc. Si eliminano le vecchie pitture mal ancorate; stuccare, carteggiare, pulire le superfici poi applicare a spruzzo il Fondo M

diluizione: pronto all'uso; eventualmente diluire con Diluente Sintetico

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

sistema: spruzzo - pennello

numero di strati: 1

Scheda n° SC 00049 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2

Maggio 2001