

## INTONACHINO MINERALE

### Scheda tecnica

**NOME:**  
**GRUPPO:**  
**IMPIEGO**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E  
RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE  
SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE  
PRODOTTO:**

### INTONACHINOMINERALE

rivestimento murale minerale per esterni  
come finitura per interventi di restauro su edifici classificati come edilizia storica

**peso specifico:** 1.700 ± 30 gr/LT. a 25°C  
**viscosità:** = = =  
**resa:** 0,600 - 0,700 m<sup>2</sup>/LT. su supporto liscio  
**effetto estetico:** opaco con aspetti cromatici sfumati  
**colori:** come da cartella Rococò  
**confezioni:** LT. 12  
**in superficie:** 2 ore a 20°C  
**sovraverniciatura:** 4 - 6 ore a 20°C a seconda dello spessore applicato

**in profondità:** = = =

**Permeabilità al vapore d'acqua:** 33,3 gr/m<sup>2</sup> in 24 ore  
(norma UNI 9396 e ISO/DIN 7783)

**Fattore di resistenza alla diffusione:** μ = 881 strato equivalente d'aria  
Sd = 0,65 m  
(spessore secco di pittura 0,73 mm)

**Coefficiente di assorbimento d'acqua:** W = 0,29 Kg/m<sup>2</sup> x h<sup>0,5</sup>  
(norma DIN 52617)

**Rispetta la teoria di Kuenzle:** Sd x W ≤ 0,2 kg/m x h<sup>0,5</sup>  
(norma Din 18550)

**tinteggiabile:** aggiungendo il Colori disponibile in confezioni da 80 ML e 480 ML.. Mescolare con agitatore meccanico a forte velocità. Per migliorare l'applicazione si consiglia di colorare l'Intonachino Minerale il giorno prima della sua applicazione.

su supporti nuovi e vecchi applicare sempre il Primer 200 come fondo, Dove sono presenti già delle pitture accertarsi che queste siano ben ancorate al supporto. In caso contrario o in presenza di superfici polverose, asportare bene tutta la pittura, carteggiare e lavare con acqua e sapone appropriato. Quando il supporto è asciutto applicare una mano di Primer 200 a rullo di lana o a pennello e dopo circa 8 ore a 20°C procedere con il ciclo applicativo del prodotto scelto della Linea Rococò.

**diluizione:** pronto all'uso

**rapporto di catalizzazione:** = = =

**pot life:** = = =



VALPAIN S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it)

**SC 00023**

**APPLICAZIONE:**

stendere una mano di Intonachino con Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45 e rifinire, a supporto ancora umido, con Frattone di Spugna PV 46 o in plastica, con movimenti circolari.

Per ottenere una finitura più liscia o più uniforme, attendere alcuni minuti affinché il prodotto entri in tensione prima di procedere alla finitura con Frattone di Spugna.

**numero di strati:**                   = = =

**NOTE:**

Sul prodotto non essiccato subito dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua, in caso di prodotto essiccato pulire meccanicamente. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5°C e superiore a +30°C e lontano dal sole e dal vento.

**Scheda n° SC 00023 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 3**

**Ottobre 2006**

**pagina 2 di 2**