



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00045

## MILLICOLOR/R

### Scheda tecnica

#### NOME:

#### GRUPPO:

#### IMPIEGO

#### CARATTERISTICHE:

#### MILLICOLOR/R

pitture policromatiche

rivestimento policromatico per interno di raffinata eleganza. Inodore

**peso specifico:** 1.030 ± 30 gr/LT. a 25°C

**viscosità:** = = =

**colore:** valore standard  $\Delta E \leq 0,5$

**resa:** 2 - 4 m<sup>2</sup>/LT.

**effetto estetico:** rivestimento opaco multicolore

**effetto pulizia:** DIN 53778 oltre 2.000 cicli abrasivi

**resistenza al lavaggio:** DIN 53778W oltre 4.000 cicli abrasivi

**resistenza ad abrasio.:** DIN 53778S oltre 8.000 cicli abrasivi

**tinte:** da catalogo, tutte le tinte sono mescolab. tra loro

**confezioni:** LT. 5

**stabilità:** 12 mesi conservare a temp. tra + 5°C e + 35°C

**in superficie:** 4 ore a 20°C

**sovraverniciatura:** = = =

**in profondità:** 24 - 36 ore a 20°C

alta resistenza al lavaggio con acqua, sapone, detersivo, alcool denaturato, macchie d'inchiostro, olio, grasso ecc., possono essere eliminate facilmente. Resistente agli urti e alle abrasioni. Rivestimento inodore ideale per ambienti poco aerati.

#### ESSICCAMENTO:

#### CARATTERISTICHE E

#### RESISTENZA:

#### PREPARAZIONE SUPPORTO:

Può essere applicato su svariati supporti come ad esempio: intonaco liscio, cemento a vista, pannelli in legno, gesso, truciolato, compensato, ferro, leghe leggere e vetro, previo adeguato trattamento come per una normale pittura e cioè a seconda della natura del supporto stesso. Applicare 1 - 2 mani di Fondo Gummiflex di colore simile a quello prevalente nel Millicolor. Eventuali riparazioni possono essere eseguite limitatamente alle zone danneggiate, senza ricorrere al rifacimento dell'intera parete.

#### PREPARAZIONE PRODOTTO:

**diluizione:** 15 - 20% con acqua potabile e mescolare lentamente

**rapporto di catalizzazione:** = = =

**pot life:** = = =

**sistema:** spruzzo

**numero di strati:** 2

#### APPLICAZIONE:

#### CICLO APPLICATIVO:

si applica con estrema facilità a spruzzo, tenendo la pressione a 2,5 - 3 atmosfere. Il diametro minimo dell'ugello della pistola deve essere di 2,5 mm. Il disegno può variare in funzione della pressione utilizzata e del diametro dell'ugello. Per ottenere il migliore risultato, spruzzare il Millicolor ad una distanza dal supporto di 30 - 50 cm circa. Spruzzare prima in senso orizzontale, poi in senso verticale. Applicare ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

#### NOTE:

A diluizione avvenuta, rimescolare bene il prodotto prima di ogni applicazione. Prima di spruzzare, coprire i pavimenti con carta e proteggere le parti da non spruzzare (zoccoli, telai, porte, finestre ecc.). Dopo aver terminato la spruzzatura, lavare gli attrezzi prima con acqua e poi con acqua ragia. Gocce, sbavature, cadute sui supporti da non pitturare, devono essere subito eliminate con panno umido di acqua ragia. Teme il gelo.

Scheda n° SC 00045 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3

Giugno 2008