

## MIRAFLOR

### Scheda tecnica

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**MIRAFLOR**

pittura all'acqua con effetti cangianti

decorazione personale e raffinata d'interni

**peso specifico:** 1.060 ± 30 gr/LT a 25°C

**viscosità:** = = =

**resa:** 4 - 5 m<sup>2</sup>/LT. per mano di prodotto

**effetto estetico:** = = =

**effetto pulizia:** DIN 53778 oltre 1.000 cicli abrasivi

**resistenza al lavaggio:** DIN 53778W oltre 2.000 cicli abrasivi

**resistenza ad abrasio.:** DIN 53778S oltre 5.000 cicli abrasivi

**colori:** come da catalogo

**confezioni:** LT. 1 - LT. 5

**in superficie:** 2 ore a 20°C

**sovraverniciatura:** 8 ore a 20°C

**in profondità:** 24 - 36 ore a 20°C

dona protezione e durata nel tempo, resistente allo sporco, reale possibilità di lavaggio, riparazione e successiva integrazione, buona resistenza all'abrasione

preparare adeguatamente il supporto rendendo perfettamente liscia la superficie, affinché si possa ottenere un ottimale risultato del prodotto.

Stuccare con Valstuc, dove necessario, e dopo circa 4 ore a 20°C carteggiare. Su supporti ben consolidati, applicare la prima mano di fondo Lavabile Lux con rullo di lana a pelo corto o a pennello. Dopo circa 4 ore a 20°C stendere la seconda mano di Lavabile Lux e procedere con l'applicazione del Mirafior finitura. Eventualmente se il supporto è sfarinato, prima di applicare il fondo Lavabile Lux, togliere tutto ciò che è mal ancorato e stendere una mano, come fissativo, di Lavabile Lux diluita al 100% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C stuccare, se necessario, con Valstuc e carteggiare.

**diluizione:** pronto all'uso

**rapporto di catalizzazione:** = = =

**pot life:** = = =

**sistema:** rullo - tampone - spatola - pennello  
- aerografo - spugna di mare

**numero di strati:** 1 - 2 o più



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000.000 i.

**SC 00042**

distribuire i prodotti con rullo di lana a pelo corto o a pennello, in quantità uniforme e procedere quindi alla lavorazione desiderata mediante gli attrezzi riportati nel catalogo Miraflor. Tra la prima e la seconda mano attendere circa 6 ore a 20°C e non applicare a temperatura inferiore a +5°C e superiore ai +30°C o su superfici esposte al sole o al vento.

Prodotti complementari:

1 - Miraflor Trasparente da utilizzare per tagliare l'intensità delle tinte.  
2 - Miraflor Opacizzante N. 314 per ottenere tinte velate o satinare. L'effetto satinato si ottiene aggiungendo il 10% di Miraflor Opacizzante N. 314 al Miraflor finitura.

Tutti i colori di Miraflor possono essere combinati fra di loro ed applicati sopra il fondo Lavabile Lux colorato o bianco.

### **CICLO APPLICATIVO:**

#### **NOTE:**

Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua. Miraflor teme il gelo. La temperatura di conservazione e di applicazione deve essere superiore a +5°C e inferiore a +30°C. Non applicare su superfici esposte al sole o al vento.

**Scheda n° SC 00042 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 2**

**Gennaio 2002**

**pagina 2 di 2**