



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00152

PRIMART 600 ALL'ACQUA

Scheda tecnica

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:

PRIMART 600

fondo traspirante all'acqua per interno ed esterno.
idropittura professionale bianca, caratterizzata da elevata copertura e notevole bianchezza. E' uno speciale Fondo creato per favorire gli effetti anticanti dell'ARTECO' 7.

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1.515 ± 30 gr/LT. a 25°C
viscosità: = = =
resa: 10 - 12 m²/LT.
effetto estetico: opaco
colori: bianco (è possibile colorare con COLORI' o con altri colori per sistemi all'acqua resistenti ai raggi UV)

ESSICCAMENTO:

confezioni: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5
in superficie: 30 minuti a 20°C
sovraverniciatura: 2 ore a 20°C
in profondità: 12 ore a 20°C

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:
PREPARAZIONE
SUPPORTO:

Resiste in atmosfera rurale e marina.
Non ostacola la traspirazione delle murature.
Eliminare le vecchie pitture non ancorate e stuccare la superficie, dove necessario, con VALSTUC. Quando lo stucco si è essiccato, se le superfici sono sfarinanti, applicare, come fissativo, una mano di PRIMART 600 diluito al 50% con acqua.

PREPARAZIONE
PRODOTTO:

diluizione: 15 - 20% in peso con acqua potabile

APPLICAZIONE:

rapporto di catalizzazione: = = =
pot life: = = =
sistema: a pennello - a rullo - a spruzzo
numero di strati: 1 - 2

NOTE:

- I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.
- La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5°C. Onde evitare difetti di filmazione è sconsigliabile l'applicazione sotto l'azione diretta del sole e del vento.

Scheda n° SC 00152 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4

Ottobre 2008