

SC 00186

## PRIMER 400

### Scheda tecnica

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO:**

**COMPOSIZIONE:**

**SOLVENTE:**

**CARATTERISTICHE:**

**PRIMER 400**

primer bianco all'acqua

primer all'acqua per interno ed esterno di facile applicazione

speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.

acqua

**peso specifico:** 1.440 ± 30 gr/LT. a 20°C

**resa:** 7 - 8 m<sup>2</sup>/LT. (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**stabilità:** 24 mesi, conservare tra +5°C e +30°C

**tinte:** bianco e colorato

**confezione:** LT. 0,750 - LT. 5

**in superficie:** 2 ore a 20°C

**sopraverniciatura:** 2 - 4 ore a 20°C

**in profondità:** 24 ore a 20°C

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E RESISTENZA:**

Il PRIMER 400 va colorato con il COLORI' dello stesso tono del VALRENNA. Il PRIMER 400 è un prodotto all'acqua ma con la penetrazione sul supporto di un prodotto a solvente. E' di facile applicazione, caratterizzato da una elevata copertura, resistenza e lavabilità. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro, PVC e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto. Il PRIMER 400 è ottimo anche come pittura a finire sia per interno che per esterno e non necessita dell'applicazione di aggrappanti.

**diluizione:** va diluito al 10 - 30% con acqua.

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**sistema:** a pennello - a rullo - a spruzzo

**numero di strati:** 2 o più a copertura

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**Gesso, cartongesso, legno e ferro.** Pulire bene, sgrassare dove necessario. Sulle superfici in ferro applicare, se opportuno, una o più mani di antiruggine WIKTOR all'acqua. Stuccare i punti ammalorati e dopo l'essiccazione dello stucco, carteggiare per rendere il supporto liscio. Applicare poi con rullo a pelo corto due mani di PRIMER 400 colorato e diluito al 10 - 30% con acqua attendendo circa 6 ore a 20°C tra la prima e la seconda mano. Dopo circa 12 ore a 20°C, dalla stesura della seconda mano di PRIMER 400, procedere con il ciclo applicativo del VALRENNA in base all'Effetto estetico finale che si vuole ottenere.

**Supporti incerti, ammalorati, polverosi.** Carteggiare, asportare tutto ciò che è mal ancorato e lavare con acqua e sapone adeguato e quando il supporto è asciutto stuccare dove necessario. Applicare poi con rullo a pelo corto due mani di PRIMER 400 colorato e diluito al 10 - 30% con acqua attendendo circa 6 ore a 20°C tra la prima e la seconda mano.

pagina 1 di 2



VALPAIN S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it)

**SC 00186**

Dopo circa 12 ore a 20°C, dalla stesura della seconda mano di PRIMER 400, applicare il VALRENNNA a seconda dell'Effetto che si vuole ottenere.

**NOTE:** La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00186 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 1**

**Aprile 2007**

**pagina 2 di 2**