

SABULA

Scheda tecnica

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO

SABULA

pitture policrome satinata

Rivestimento per interni ad effetto estetico tessuto vellutato. SABULA, essendo realizzato con avanzate tecnologie, offre sicurezza, resistenza e lavabilità. Inoltre questo prodotto è stato particolarmente ideato per dare nuove soluzioni di arredamento per interni, in modo da rendere gli ambienti, una volta trattati, inconfondibili per la loro raffinata eleganza.

COMPOSIZIONE:

particolari pigmenti, resine a base Methyl Styrene Acrylate che conferiscono al prodotto un aspetto vellutato

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1000 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: ca. 1 litro per ogni 3 m²

stabilità: ca. 1 anno

temperatura di applic.: superiore a + 5°C e non oltre + 35°C

effetto estetico:

opaco satinato

effetto pulizia:

DIN 53778 oltre 2.000 cicli abrasivi

resistenza al lavaggio:

DIN 53778 W oltre 4.000 cicli abrasivi

resist. ad abrasione:

DIN 53778 S oltre 8.000 cicli abrasivi

tinte:

come da catalogo

conservazione:

in latta ben chiusa anche dopo l'uso, a temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a + 35°C

ESSICCAMENTO:

confezioni:

LT. 5

in superficie:

fuori polvere: 1 ora circa a 20°C

asciutto: 3 ore a 20°C

sovraverniciatura:

4 ore a 20°C

in profondità:

24 ore a 20°C

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

dopo il completo indurimento, rimane una pellicola elastica che favorisce buona resistenza agli urti ed alle abrasioni normali, inoltre resiste molto bene all'alcool, al lavaggio con acqua a comuni detersivi. Usare spugna o spazzola morbida.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

diluizione:

pronta all'uso; al massimo può essere diluita con il 5% di acqua.

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life:

= = =

sistema:

a spruzzo

APPLICAZIONE:

numero di strati:

2



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00047

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Muri nuovi. Il muro deve essere ben asciutto, privo di sostanze alcaline, ben liscio. Nel caso contrario, rasare con Valstuc, lisciare successivamente con carta fine 180, dare una mano di fondo Gummiflex. Dopo l'essiccazione, applicare due mani di Sabula.

Muri vecchi. Carteggiare, togliere vecchie pitture non ancorate o sfarinanti. Se necessario, rasare con Valstuc, applicare una mano di fondo Gummiflex e seguire con l'applicazione del Sabula.

Legno nuovo. Dare una mano di fondo Gummiflex, stuccare con Valstuc, lisciare con carta 180, applicare una mano di fondo Gummiflex, poi seguire con l'applicazione del Sabula.

Legno vecchio e ferro vecchio (già trattati con vernici alchidiche o poliuretaniche). Carteggiare con carta fine 180/200 per favorire l'ancoraggio, poi dare una mano di fondo Gummiflex e seguire con l'applicazione del Sabula.

Ferro nuovo. Carteggiare, sgrassare bene, dare come fondo una mano di antiruggine di buona qualità, poi una mano di fondo Gummiflex, poi applicare Sabula.

Leghe leggere. Sgrassare, abrasivare bene la superficie permettendo una migliore adesione. Applicare una mano di primer adeguato, dare una mano di fondo Gummiflex poi procedere con l'applicazione del Sabula.

NOTE:

CICLO APPLICATIVO

Per ottenere il perfetto risultato estetico e qualitativo, Sabula deve essere applicato secondo le norme di impiego consigliate. Sabula si può applicare su svariati supporti come muro, cartongesso, legno, leghe leggere, anche su supporti verniciati con alchidiche e poliuretaniche opportunamente trattati.

Sabula va applicato a spruzzo ad una pressione di 2/4 atmosfere, utilizzando una pistola con serbatoio superiore, ugello diametro mm. 2,5 ad una distanza di 20/30 cm. dal supporto con multispray o tutte quelle altre apparecchiature in commercio di potenza sufficiente escluse airless. Applicare una mano di Sabula in senso orizzontale a totale copertura del supporto per una quantità di 230 gr. circa di prodotto: a temperatura ambiente Sabula è asciutto dopo circa 3 ore. Quindi procedere applicando una mano di Sabula in senso verticale, utilizzando poco prodotto (circa 100 gr/m²) uniformando la tinta al supporto stesso. Un eccesso di prodotto applicato durante la seconda mano o mal distribuito, può provocare degli aloni chiaro-scuri. Per eliminare i suddetti aloni, a completa essiccazione del prodotto, spruzzare nuovamente in modo uniforme una quantità di circa 100 gr/m² di Sabula.

Gli attrezzi vanno lavati prima con acqua e poi con acqua ragia. Teme il gelo.

**Scheda n° SC 00047 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 2 Maggio 2001**

pagina 2 di 2