

D'ecò Impregnante



Gennaio 2008

Descrizione: **impregnante protettivo all'acqua per superfici in legno** conforme alla D.L. 161 settore EDILIZIA impregnante non filmogeno per legno cat. A/f BA valori limite COV 130 gr/lit (2010). Questo prodotto contiene una quantità di COV < 60 gr/lit

Principali

Caratteristiche:

- finitura protettiva per legno;
evidenzia le venature naturali del legno
- ottima resistenza all'umidità;
- buona resistenza agli U.V.
- buona resistenza agli agenti atmosferici
- buona protezione dall'attacco dei microrganismi-muffe;
- il prodotto colorato previene i danni causati dagli agenti atmosferici e dai raggi UV (vedere "Informazioni Utili").

Colore e

Brillantezza:

trasparente neutro. Tinteggiabile con sistema tintometrico MW2 colori cartelle Lignowax H2O

Aspetto	Gloss
opaco	< 10

Dati tecnici

(1 g/cm³ = 8,25 lbs/US gal; 1m² =40,7 ft²/US gal)
(i dati si riferiscono al prodotto miscelato a 20°C)

Densità di massa :	Kg/l	1.020 ± 0.05
Contenuto solido:	in volume	24 % ± 0.5
Resa teorica:	8 - 10 variabile in base al grado di assorbimento del legno	
Essiccazione	secco al tatto:	1 ora circa
	carteggiabile	dopo 4 - 5 ore
Sovrapplicazione:	dopo 4 - 5 ore	
Stabilità allo stoccaggio (a temperatura tra +5 °C e 30°C):	12 mesi	

**Condizioni
Consigliate di
Superficie
e temperatura**

D'ecò Impregnante deve essere applicato su superfici asciutte e preferibilmente su superfici nuove, prive di qualsiasi trattamento superficiale di verniciatura con caratteristiche filmogene perché ne impedirebbe la penetrazione limitandone o riducendo la capacità protettiva.
Non applicare a temperature inferiori ai 10° C
Assicurarsi di avere un sufficiente ricambio d'aria con una umidità relativa non superiore al 75%.

**Istruzioni
per l'uso**

Miscelare bene prima dell'uso

legno nuovo:

- carteggiare e pulire bene la superficie
- applicare due mani di D'ecò Impregnante all'acqua, vedi scheda tecnica)
- finire con una o più mani di D'ecò Impregnante

legno già verniciato:

- carteggiare accuratamente tutta la superficie ed in particolare i punti scrostati.
- applicare una o due mani di D'ecò impregnante

SPRUZZO AD ARIA:

pronto all' uso

PENNELLO/RULLO

Diluyente consigliato: acqua
pronto all' uso

**Indicazioni
di sicurezza:**

Non scaricare i residui nelle fognature (vedi ns scheda di sicurezza).

**Informazioni
Utili:**

Conservare a minimo + 5°C.

Sono da preferirsi le finiture colorate a quelle trasparenti, in modo particolare quelli che contengono pigmenti a base di ossidi di ferro, in quanto riducono l'assorbimento della radiazione solare limitando i danni causati sul legno dall'azione demolitivi della luce.

Note : I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati controllati dai ns. laboratori; le informazioni sono basate sulle ns. conoscenze attuali e rappresentano obiettivamente i risultati che si possono ottenere mediante l'applicazione - da parte di personale qualificato e in possesso delle competenze tecniche adatte - su superfici idonee ed in condizioni ambientali normali.