

**SESTRIERE**  
EDILIZIA

3421

# D'ecò Smalto satinato



Smalto H2O

Gennaio 2008

## Descrizione:

**Smalto satinato alchidico uretanico all' acqua per esterni ed interni** conforme alla D.L: 161 settore EDILIZIA (valori limite UE cat. A/d, 150 gr/lit (2007), 130 gr/lit (2010). Questo prodotto contiene una quantità di COV < 50 gr/lit

## Principali Caratteristiche

- idoneo per applicazione su superfici in legno, ferro, muratura, cemento
- elevata resistenza agli esterni anche in ambienti marini ed industriali
- ottima elasticità e distensione
- ottima adesione anche su vecchie verniciature alchidiche, acriliche
- resistenza all'abrasione
- facilità di applicazione
- ottima pennellabilità
- ottima ritenzione del colore

## Colore e Brillantezza:

Disponibile in **bianco e converter neutro**  
Realizzabile con tintometro MW2 cartella colori D'ecò brillante

Aspetto	Gloss
brillante	< 20

## Dati tecnici

(1 g/cm<sup>3</sup> = 8,25 lbs/US gal; 1 m<sup>2</sup>/l = 40,7 ft<sup>2</sup>/US gal (i dati si riferiscono al prodotto miscelato a 20°C ed H.R. del 65%)

Densità di massa: Kg/l	1,29	
Contenuto solido: in peso:	52%	in volume: 40.5%
Spessore del film secco (dft) consigliato:	25 - 30 micr.	per mano
Resa teorica:mq/l	16.2 - 13.5	ca.
Secco al tatto dopo:	2 - 3 h	
in profondità:	24 h	
Intervallo di sovrapplicazione:	24 h	
Stabilità allo stoccaggio:	12 mesi (tra +5 e +30°C)	

(luogo fresco e asciutto)

---

## Condizioni Consigliate di Superficie e temperatura

Applicare con temperature non inferiori ai 15°C ed umidità relativa non superiore al 75%. Evitare condizioni di bassa temperatura ed alta umidità durante e subito dopo l'applicazione

---

## Istruzioni per l'uso

D'ecò satinato è idoneo per l'applicazione su qualsiasi tipo di superficie preferibilmente carteggiata, spolverata e primerizzata con **D'ecò Universal Primer** ,

**Anche se D'ecò Satinato può venire applicato direttamente su tutte le superfici indicate, comprese quelle metalliche, senza evidenziare fenomeni di Flash Rusting, sarebbe preferibile comunque, limitatamente a queste applicazioni, come primo strato D'ecò Universal Primer, e dopo 12 ore la finitura con D'ecò Satinato.**

Non usare mai solventi.

Qualora si preferisse invece applicare due strati di smalto D'ecò Satinato è consigliabile prima di iniziare l'applicazione asportare accuratamente qualsiasi traccia di untuosità presente sulla superficie. E' consigliabile effettuare la pulizia mediante lavaggi con acqua e detersivi, o con la ns.sol.DECAPHOS o mediante idropultrici. **Non usare mai solventi.**

Dopo questa operazione dovrà seguire un abbondante risciacquo.

### PENNELLO

Diluente consigliato: acqua potabile

Volume del diluente: max 3%

### SOLVENTE DI

PULIZIA: acqua

## Consigli sull'applicazione

Il massimo della resa nell'applicazione dello smalto si ottiene a pennello; si devono utilizzare pennelli morbidi per smalti ad acqua. Durante l'applicazione, il prodotto presenta un ottimo "corpo" ed un effetto di "sensazione frenata", che facilita l'ottenimento di un corretto spessore paragonabile a quello dato da uno smalto a solvente.

Per ottenere un ottimo risultato, basterà applicarlo come esso stesso permette di fare;

Praticamente non è necessario "lavorare" molto lo smalto durante l'applicazione; la ripresa, tuttavia, viene permessa anche dopo qualche minuto, senza problemi di "strappature" o segni di ritocco

## TEME IL GELO

Note : I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati controllati dai ns. laboratori; le informazioni sono basate sulle ns. conoscenze attuali e rappresentano obiettivamente i risultati che si possono ottenere mediante l'applicazione - da parte di personale qualificato e in possesso delle competenze tecniche adatte - su superfici idonee ed in condizioni ambientali normali.

**SESTRIERE Vernici** srl. - V, Quarto 11 Nichelino Italy - Tel. 39 011 62 55 63 - Fax 39 011 68 00 835