

SESTRIERE
EDILIZIA



Glamour



67 Aggior. 04.2007

Definizione:

Pittura acrilica bianca idrodiluibile opaca

Destinazione:

Protezione e decorazione per l' edilizia su tutti i muri interni ed esterni (limitatamente utilizzando le paste MW2 per esterno)

Proprietà:

- SUPERLAVABILE**
- ELEVATA COPERTURA**
- GRADEVOLE ASPETTO OPACO**
- IDONEA PER TINTE FORTI**

Utilizzo



pennello rullo pistola

Dati Tecnici:

1 g/cm³ = 8,25 lbs/US gal; 1 m² = 40,7 ft²/US gal)

(i dati si riferiscono al prodotto miscelato a 20°C)

Caratteristiche:

<i>Aspetto in latta</i>	<i>Intervallo sovrapplicazione</i>
Liquido, leggermente tixotropico	Dopo 4 ore
<i>Aspetto del film secco</i>	Essiccazione
Opaco (4 - 7 gloss ca.)	Secco al tatto: 1 h Secco in profondità: 6 - 8 h Polimerizzazione completa 7-10 gg
Lavabilità in colpi Gardner <i>UNI EN 10560 (ottima >15000)</i>	
> 15000	<i>Spessore del film a secco</i>

	35 – 40 my per strato
<i>Lattaggi</i>	<i>Resa teorica</i>
10 – 4 – 1 litri	14 – 12 m2/l
<i>Contenuto solido</i>	<i>Stabilità allo stoccaggio</i>
In volume: 58%	18 mesi (teme il gelo)

<i>Densità di massa</i>	<i>Temperatura stoccaggio</i>
Kg./l. 1,45 ca	Minimo +5 ° C.
<i>Potere coprente UNI ISO 3905</i>	<i>Grado di trasmissione al vapore acqueo V UNI EN ISO 7783</i>
0,98 (buono)	Classe VII (medio)
<i>Classe presa di sporco UNI EN 10792 (valore di sporco $\Delta L < 3$ molto basso)</i>	<i>Temperatura minima di filmazione</i>
1,3	+ 5°C

Condizioni consigliate di superficie e di temperatura

Evitare applicazioni con temperature inferiori a +10°C ed umidità relative superiori al 80%.

Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con prova dello zolfanello o con igrometro.

Per un risultato ottimale applicare una prima mano di Scudo High Tech Ebs Bianco anche su superfici sfarinanti - polverose.

Istruzioni per l' uso:

Su vecchie pitture non aderenti applicare preventivamente una mano di fissativo Isolan 3480

Pitture opache per pareti e soffitti interni

Valore limite UE per questo prodotto (Cat: A/a) 75 g/l (2007), 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 24 g/l di COV

<i>Pennello / rullo</i>	
Diluizione :	acqua
Diluire :	30 – 40 % ca.

Solvente di pulizia:

acqua

Note:

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle.

Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore. In Italia i DPR 303 e 547 riportano le norme da rispettare durante le operazioni applicative.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Il Centro assistenza SESTRIERE VERNICI Srl è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie ad un corretto impiego del prodotto.