

LIGNOWAX 1540



06 Marzo 2002

Descrizione: Impregnante cerato per superfici in legno

Principali

Caratteristiche

- evidenzia le venature naturali del legno conferendo una mordenzatura nella tonalità desiderata
- ottima resistenza agli agenti atmosferici
- ottima resistenza ai raggi UV
- previene l'azione dei microrganismi (muffe, funghi, ecc.) e degli insetti
- non filmogeno

Colore e

Brillantezza:

neutro trasparente opaco,
colorato trasparente opaco (vedi cartella Legno line)

Dati tecnici

(1 g/cm³ = 8,25 lbs/US gal; 1 m²/l = 40,7 ft²/US gal)
(i dati si riferiscono al prodotto miscelato a 20°C)

Densità di massa:	Kg/l	0,82 ca
Contenuto solido:	in volume:	23%
Spessore del film secco (dft) consigliato:		10 micr.
Resa teorica:	mq/l	23
Secco al tatto dopo:		3 h
in profondità:		16 h
Intervallo di sovrapplicazione:		12 h
Stabilità allo stoccaggio (luogo fresco e asciutto):		24 mesi
Punto di infiammabilità: (DIN 53213)		> 27°C

Condizioni Lignowax 1540 viene usato per la protezione del legno. Deve essere
consigliate di applicato su superfici asciutte e preferibilmente su superfici nuove,
superficie e prive di qualsiasi precedente trattamento superficiale di verniciatura
temperatura od impregnazione.

Può essere applicato anche su superfici vecchie, purché prive di qualsiasi precedente trattamento verniciante con caratteristiche filmogene (tipo oli o vernici flatting) in quanto impedirebbero la penetrazione interna del Lignowax, limitandone o riducendone di conseguenza la validità protettiva.

Istruzioni
per l'uso

Generalmente una buona protezione si ottiene con l'applicazione di tre strati di Lignowax 1540. In caso di legni particolarmente porosi, è consigliabile aumentare il numero degli strati al fine di assicurarsi un adeguato trattamento. Applicare solo su superfici asciutte e, se all'esterno, in condizioni climatiche favorevoli.
Vedi: Manuale Edilizia: Sk 003.0, 003.2

SPRUZZO AD ARIA:

Diluyente consigliato: Ecoselva o CS/3000

Volume del diluyente: 0 - 10%

E' preferibile l'applicazione a pennello

PENNELLO/RULLO

Diluyente consigliato: Ecoselva o CS/3000

Volume del diluyente: 0 - 10%

SOLVENTE DI

PULIZIA: CS/2

Indicazioni
di sicurezza:

Evitare di respirare i vapori, applicare in ambiente ventilato ed areato e lontano da fonti di calore.