

WAXLAK H2O



22 gennaio 2002

Descrizione: impregnante all'acqua per superfici in legno

Principali

Caratteristiche:

- evidenzia le venature naturali del legno conferendo una mordenzatura nella tonalità desiderata;
- ottima resistenza ai raggi UV;
- buona resistenza agli agenti atmosferici;
- buona protezione dall'attacco dei microrganismi (muffe, funghi, ecc.)
non filmogeno;
- il prodotto colorato previene i danni causati dagli agenti atmosferici e dai raggi UV (vedere "Informazioni Utili").

Colore e

Brillantezza:

trasparente opaco. Tinteggiabile con il nostro sistema tintometrico MW2 (max 2-3 % di paste MW2)

Dati tecnici

(1 g/cm³ = 8,25 lbs/US gal; 1m² =40,7 ft²/US gal)
(i dati si riferiscono al prodotto miscelato a 20°C)

Densità di massa :	Kg/l	1.020 ± 0.05
Contenuto solido:	in volume	24 % ± 0.5
Resa teorica:	m ² /l	8 – 10 a seconda della porosità del legno
secco al tatto:		1 ora circa
carteggiabile:		dopo 4 – 5 ore
Stabilità allo stoccaggio (a temperatura compresa tra +5 °C e 30°C):		12 mesi

Condizioni consigliate di

LIGNOWAX H2O deve essere applicato su superfici asciutte e preferibilmente su superfici nuove, prive di qualsiasi trattamento

superficie e temperatura

superficiale di verniciatura od impregnazione.

Può essere applicato anche su superfici vecchie, purchè prive di qualsiasi trattamento verniciante con caratteristiche filmogene (tipo oli o vernici flatting) in quanto questo impedirebbe la penetrazione interna del LIGNOWAX H2O, limitandone o riducendone la validità protettiva.

Applicare solo su superfici asciutte e, se all'esterno, in condizioni climatiche favorevoli.

Non applicare a temperature inferiori a 10°C.

Assicurarsi di avere un sufficiente ricambio d'aria con una umidità non superiore all'75%.

Istruzioni per l'uso

Miscelare bene prima dell'uso

Legno nuovo: - carteggiare e pulire bene la superficie.
- applicare una mano di LIGNOWAX H2O e dopo 4 - 5 ore carteggiare ed applicare una seconda mano.

Legno già verniciato: - asportare completamente la vecchia vernice e successivamente procedere come nel caso del legno nuovo.

Generalmente una buona protezione si ottiene con l'applicazione di due strati di LIGNOWAX H2O. In caso di legni particolarmente porosi è consigliabile aumentare il numero degli strati al fine di assicurarsi un adeguato trattamento.

SPRUZZO AD ARIA:

Possibile ma non consigliabile in quanto l'applicazione a pennello o a rullo esercita un'azione meccanica che ne favorisce la migliore penetrazione nelle porosità.

PENNELLO/RULLO

Diluyente consigliato:

Prodotto pronto all'uso. Se necessario diluire con poca acqua (max 5%).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non scaricare i residui nelle fognature (vedi ns scheda di sicurezza).

Informazioni

Utili:

Conservare a temperatura minima di + 5°C.

Sono da preferirsi gli impregnanti colorati a quelli trasparenti, in modo particolare quelli che contengono pigmenti a base di ossidi di ferro, in quanto riducono l'assorbimento della radiazione solare limitando i danni causati sul legno dall'azione demolitivi della luce.

TEME IL GELO