



DIVISIONE EDILIZIA E INDUSTRIA

SCHEDA TECNICA

OLEOREP SB 28

Ed.	01/2006		
Rev.	1		
Pag.	1	di	1

OLEOREP SB 28 PER IL TRATTAMENTO DEL COTTO IDRO-OLEOREPELLENTE

Descrizione

E' un prodotto a base di resina alchilsiliconica teflonata modificato con fluoropolimero in forma liquida.

Impieghi principali

E' ideale per il trattamento idro-oleorepellente di substrati inorganici ad esempio materiali edili minerali, piastrelle in cotto, pietra naturale o artificiale

Caratteristiche generali

A differenza delle normali vernici che sviluppano normalmente solo un'azione idrofoba, cioè idrorepellente, l' OLEOREP SB 28 sviluppa anche un effetto oleofobico cioè oleorepellente.

Qualsiasi macchia: olio, grasso, vernici, pennarello, rossetto, lucido da scarpe, può essere facilmente rimossa dalle superfici trattate con OLEOREP SB 28

Colori di serie

Trasparente paglierino non filmogeno

Caratteristiche del prodotto allo stato di fornitura

DATO TECNICO	METODO	UN. MIS.	INTERVALLO DI VALORI
Peso specifico @ 20°C (A+B):	UNI EN ISO 2811	g/l	770 - 780

Modalità applicative

Essiccamento fuori polvere: 2 h
sopraverniciabile: 6 h
idrooleorepellente : 24 h

L' OLEOREP SB 28 si utilizza diluendo il prodotto 1:1 in peso con il nostro Diluente 90.

I supporti da trattare devono essere asciutti ed assorbenti.

L' OLEOREP SB 28 e' applicabile a pennello o a rullo sino a saturazione.

Si possono applicare più mani successive a distanza di 5-6 ore l'una dall'altra in base all' effetto estetico che si vuole impartire.

L'effetto idro-oleorepellente si ottiene già con due mani entro 24 ore dall'ultima applicazione.

Se per qualche motivo si verificassero variazioni di colore o impurità sulle superfici e' possibile asportare l' OLEOREP SB 28 con il Diluente 90 e dopo asciugamento la superficie può essere nuovamente trattata.

Consumo: da 100 a 150 gr./m² per mano

Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia di immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Confezioni

kg. 5

kg. 10

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento.

ve.co s.r.l. Via S.Martino, 6/1 - 15028 QUATTORDIO (AL)
Tel. 0131.791366 r.a. - Fax 0131.773782 - E-mail: info@vecosl.it - Web site: www.vecosl.it
Cod. Fisc. e P.IVA IT 00444620066 - C.C.I.A.A. n. 119948 - Trib. AL n. 6834 Reg. Soc.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001 : 2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY