

**DIVISIONE EDILIZIA
E INDUSTRIA**

| PRIMER 12 | | | |
|-----------|---------|----|---|
| Ed. | 03/2006 | | |
| Rev. | 0 | | |
| Pag. | 1 | di | 1 |

**PRIMER 12
PRIMER POLIURETANICO MONOCOMPONENTE
PER SUPPORTI CEMENTIZI****Descrizione**

Composizione a base di resine poliuretatiche igroindurenti aromatiche sciolte in solvente.

Impieghi principali

E' adatta per l'applicazione come impregnante di supporti porosi prima dell'applicazione della finitura poliuretanicu (ns. tipo POLILUX).

Colori di serie

trasparente paglierino

Caratteristiche del prodotto allo stato di fornitura

| DATO TECNICO | METODO | UN. MIS. | INTERVALLO DI VALORI |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------|
| Peso specifico @ 20°C (A+B): | UNI EN ISO 2811 | g/ml | 960 – 970 |
| Residuo secco (A+B): | UNI EN ISO 3251 | % (p/p) | 39 – 41 |

Modalità applicative

| | |
|--------------------------------|---|
| Essiccamento a 20°C e U.R. 65% | 2 – 3 ore fuori polvere |
| Consumo: | 140 – 160 gr/m ² in funzione della rugosità e porosità dei supporti. |

L'applicazione si può effettuare con pennello, spazzolone o rullo in una sola mano.
I supporti cementizi devono essere asciutti. Asportare tutte le parti estranee non aderenti.
Eventuale ricopertura dopo 10 – 12 ore dall'applicazione.

Stabilità allo stoccaggio

Trattandosi di prodotto igroindurente, i contenitori devono essere tenuti ermeticamente chiusi. I prodotti sono stabili a magazzino per almeno 1 anno. Dopo ogni prelievo richiudere bene i recipienti. Se il contenitore è stato parzialmente utilizzato, la parte residua dev'essere consumata entro pochi giorni. La società VE.CO non riconosce alcun risarcimento per prodotti che hanno subito impolmonimento se non in confezioni originali.

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia di immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Confezioni

Kg. 5 - kg. 10

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento.