



DIVISIONE EDILIZIA E INDUSTRIA

SCHEDA TECNICA

VECLOR			
Ed.	10/2008		
Rev.	2		
Pag.	1	di	1

VECLOR RIVESTIMENTO A BASE DI CLOROCAUCCIU'

Descrizione

É' un rivestimento appositamente formulato a base di caucciú clorurato plastificato, insaponificabile.

Impieghi principali

Per la verniciatura di piscine in cemento stagionato e per piscine o altri manufatti precedentemente verniciati. Lo Smalto VECLOR per la buona resistenza all'acqua, al salmastro, agli agenti atmosferici e chimici presenti nelle atmosfere industriali, é impiegabile per la protezione di impianti, tralacci, carpenteria in genere protetti in precedenza con buona Antiruggine.

Colori di serie

Puó essere fornito in colore bianco, azzurro mare, verde acqua.
Sono fornibili colori diversi a richiesta ma per quantitativi non inferiori a kg. 50.

Modalità applicative

Preparazione di superfici precedentemente verniciate

E' necessario come prima operazione, controllare se l'applicazione del "VECLOR" provoca il distacco o l'alterazione della vernice sottostante. Si procede pertanto ad una prova in piú punti, applicando una mano di "VECLOR".

Se la prova risulta negativa, occorre rimuovere la vecchia pittura mediante applicazione dello sverniciatore SVERNECO 2000 oppure meccanicamente o con sabbatura. Nel caso che la prova di sopravverniciatura risulti positiva, procedere alla pulizia delle pareti mediante lavaggio con soluzioni di fosfato trisodico o con soluzioni saponose.

Risciacquare a fondo con acqua e lasciare asciugare.

Stuccare con stucco DESMOTILE eventuali screpolature indi applicare due mani di VECLOR a distanza di 12 ore l'una dall'altra. Attendere almeno 4-5 giorni prima di immettere l'acqua nella piscina.

Diluyente: usare diluyente per VECLOR

Consumo: 150 – 200 gr/m². per mano

RESISTENZE vedere tabella resistenze

Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia di immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni

kg. 5 kg. 10 kg. 20

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento.

ve.co s.r.l. Via S.Martino, 6/1 – 15028 QUATTORDIO (AL)
Tel. 0131.791366 r.a. – Fax 0131.773782 – E-mail: info@vecosrl.it - Web site: www.vecosrl.it
Cod. Fisc. e P.IVA IT 00444620066 - C.C.I.A.A. n. 119948 - Trib. AL n. 6834 Reg. Soc.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001 : 2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY