



Linea V.E.R.O.TM

VEROSOL CC

CONSOLIDANTE

DESCRIZIONE E IMPIEGO DEL PRODOTTO:

VEROSOL CC è un formulato di esteri etilici dell'acido silicico sciolti in opportuni solventi, che ne facilitano l'assorbimento dei materiali sul quale viene applicato. Il prodotto viene assorbito dal manufatto per capillarità sino al raggiungimento del nucleo, e successivamente, reagendo con l'umidità atmosferica si trasforma in un gel di silice (SiO₂ acqua) che costituisce il legante. Logicamente, VEROSOL CC non ostruisce i pori del materiale trattato quindi non altera la permeabilità al vapore.

APPLICAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso. La superficie dove deve essere applicato il prodotto deve essere perfettamente pulita e asciutta. VEROSOL CC può essere applicato a spruzzo, tramite nebulizzatore manuale a bassa pressione, o a pennello. Nel caso di oggetti mobili, ad esempio sculture, può essere favorevole un procedimento ad immersione o a tampone. È consigliabile eseguire sempre una prova applicativa per verificare la reazione del VEROSOL CC col supporto. Le temperature consigliate per l'applicazione sono tra i 5° e i 30°. L'umidità ottimale per l'applicazione è > 40%. Non applicare il prodotto se la superficie è troppo calda: una rapida evaporazione può compromettere la buona esecuzione dell'intervento.

RESA:

Varia a seconda della porosità del supporto. La superficie da consolidare deve essere impregnata a rifiuto facendo eventuali sovrapplicazioni bagnato su bagnato. Eventuali trattamenti successivi potrebbero causare un viraggio del colore: eventualmente lavare subito dopo l'applicazione di VEROSOL CC il supporto con acqua minerale.

AVVERTENZE:

Prodotto destinato ad uso professionale. Per l'applicazione leggere attentamente tutte le nature dei rischi specifici e i consigli di prudenza riportati sull'etichetta del prodotto. Ricordiamo comunque che gli operatori dovranno provvedere a liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei, dovranno essere equipaggiati con l'abbigliamento previsto dalle vigenti normative per la manipolazione di prodotti chimici contenenti solventi

www.serrasrl.com

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:

**Spitture
e innovazione**

Linea V.E.R.O.TM



Linea V.E.R.O.TM

VEROSOL CC 30

Prodotto a bassissima viscosità. Serve per eseguire dei preconsolidamenti, o dei consolidamenti di materiali poco sfarinanti e leggermente deteriorati.

VEROSOL CC 50

Prodotto a media viscosità, indicato per tutti i tipi di pietre e laterizi, non crea pellicola e non altera il colore della superficie di applicazione.

VEROSOL CC 80

Prodotto ad altissima viscosità, formulato esclusivamente per i restauratori.

Non ci assumiamo nessuna responsabilità per usi differenti a quelli descritti nella presente scheda tecnica e per difetti non dovuti alla qualità del prodotto.

www.serrasrl.com

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

D R M T

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:

S pitture
o innovazione

Linea V.E.R.O.TM