

FIBRA SINT-CHIARA

FIBRA POLIOLEFINICA A FIBRA CORTA

Vantaggi/ indicazioni di impiego Da utilizzarsi in miscela con malte o betoncini in ragione di 1÷3 Kg/m³. Incrementa la coesione e la tixotropia degli impasti. Migliora la lavorabilità, riduce gli scarti a terra.

Caratteristiche tecniche (valori tipici)	• Peso specifico	g/cm ³	0,91
	• Taglio	mm	6
	• Diametro fibra	μ	15
	• Crettatura	onde/cm	0
	• Resistenza a trazione	MPa	400÷500
	• Modulo elastico	Gpa	7÷9
	• Ensimaggio		idrofilo
	• Reazione al fuoco	Il prodotto non è "infiammabile" come definito nell'art. 2 della Dir. CEE nr. 67/458, ma è combustibile; brucia lentamente	
	• Durabilità	Ottima resistenza agli acidi, alle basi; stabile e durabile negli impasti cementizi.	

Confezioni Scatola = 25 sacchetti da 1 Kg

Indicazioni di pericolo Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopracitati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendono da fattori estranei alla qualità del prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.