

Adecal

Malta da rinzafo a base di calce idraulica naturale bianca

Adecal è una malta da rinzafo preconfezionata in polvere, appositamente formulata per migliorare l'adesione degli arricciati su supporti lisci o poco assorbenti. Indispensabile prima dell'intervento con l'intonaco termo-isolante Calcilite.

Adecal è idonea all'uso su murature in mattoni, pietre, tufo, supporti cementizi lisci.

Dotata di particolare permeabilità al vapore acqueo permette di mantenere il naturale equilibrio igrometrico delle strutture murarie ed è quindi ideale negli interventi di restauro conservativo.

Caratteristiche di identificazione

Adecal è composto da leganti minerali idraulici e inerti a granulometria calibrata.

Tipo di legante	Calce idraulica naturale bianca tipo NHL 3,5Z (UNI EN 459-1)
Granulometria massima	5 mm
Peso specifico apparente	1,35 Kg/L \pm 0,05
Acqua di miscelazione	20% circa
Colore	Bianco naturale

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

Condizioni del supporto

Il supporto deve essere pulito ed esente da parti non perfettamente ancorate. È inoltre indispensabile verificare l'assenza di umidità dovuta a risalita o infiltrazioni.

Adecal non deve essere mai a contatto con piani sui quali ristagna l'acqua di qualsiasi provenienza.

Modalità di applicazione

Umidificare il supporto a rifiuto. Miscelare Adecal con circa il 20% d'acqua in betoniera o con agitatore meccanico per ottenere una buona omogeneità della malta. Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto. Adecal può essere applicata semplicemente strollata a cazzuola o a proiezione meccanica. Coprire completamente la muratura lasciando la superficie ad aspetto rustico.

Consumo: circa 1,8 - 2 Kg per millimetro di spessore applicato.

Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Adecal è fornita in sacchi da 25 Kg.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Voci di capitolato

Realizzazione di strato di rinzafo con Adecal Cepro a base di calce idraulica naturale bianca Cepro I/60, idonea alla preparazione di base per l'applicazione d'intonaci.
Euro (...) per mq.

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

007
cinquecento
CEPRO