

Albazzana fine

Malta per stuccature a base di calce idraulica naturale moretta

Albazzana fine è una malta preconfezionata in polvere per esterni e interni, di colore nocciola rosato, idonea per eseguire la ricostruzione dei giunti delle murature di laterizio, tufo, pietre e miste. È costituita da una miscela di calce idraulica naturale, ottenuta dalla calcinazione a basse temperatura (circa 1000°C) di calcari marnosi dalle spiccate virtù pozzolaniche e inerti selezionati di natura calcarea con granulometria calibrata da 0 a 1 mm. La malta Albazzana fine, a indurimento avvenuto, conferisce ai manufatti spiccate caratteristiche di traspirabilità, elasticità, adesione e durata nel tempo. Gli interventi realizzati con Albazzana fine sono ideali per il recupero e il restauro del patrimonio edilizio di rilevante interesse storico.

Caratteristiche di identificazione

Albazzana fine è composto da leganti minerali idraulici e inerti a granulometria calibrata.

Tipo di legante	Calce idraulica naturale moretta
Granulometria massima	1 mm
Peso specifico apparente	1,4 Kg/L \pm 0,1
Porosità totale	31% circa
Acqua di miscelazione	20% circa
Colore	Nocciola rosato

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%
Assenza di vento e sole battente.	
Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.	

Condizioni del supporto

Prima dell'applicazione della malta Albazzana fine, è necessario pulire accuratamente le superfici, eliminando ogni traccia di oli, salnitro e polveri. Si preveda inoltre la riparazione o la rimozione di tutte le parti incoerenti.

Modalità di applicazione

Umidificare il supporto a rifiuto.

Miscelare Albazzana fine con circa il 20% d'acqua.

Si consiglia di miscelare in betoniera o con agitatore meccanico per ottenere una buona omogeneità della malta.

Dopo aver umidificato con acqua la parete, applicare Albazzana fine con spatolina, cazzuola o con opportuno attrezzo.

Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Albazzana fine è fornita in sacchi da 25 Kg.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Voci di capitolato

Esecuzione della sigillatura dei giunti della muratura con Albazzana fine Cepro, malta preconfezionata composta da una miscela di inerti carbonatici, con curva granulometrica continua da 0 a 1 mm e calce idraulica naturale, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi, stesa a una o più riprese sino a totale ricolmatura. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori di servizio.
Euro (...) per mq.

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.