

Albazzana Media

Intonaco traspirante a base di calce idraulica naturale moretta

Albazzana media è una malta da muro e per intonaco preconfezionata in polvere per esterni e interni, di colore nocciola chiaro rosato, costituita da una miscela di calce idraulica naturale, ottenuta dalla calcinazione a basse temperatura (circa 1000°C) di calcari marnosi dalle spiccate virtù pozzolaniche e inerti selezionati di natura calcarea con granulometria calibrata da 0 a 1,8 mm. La malta Albazzana media, a indurimento avvenuto, conferisce ai manufatti spiccate caratteristiche di traspirabilità, elasticità, adesione e durata nel tempo.

Gli interventi realizzati con Albazzana media sono ideali per il recupero e il restauro del patrimonio edilizio di rilevante interesse storico.

Caratteristiche di identificazione

Albazzana media è composta da legante idraulico e inerti a granulometria calibrata.

Tipo di legante	Calce idraulica naturale moretta
Granulometria massima	1,8 mm
Peso specifico apparente	1,4 Kg/L \pm 0,1
Porosità	31% circa
Acqua di miscelazione	20% circa
Colore	Nocciola rosato

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.
Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

Condizioni del supporto

Prima dell'applicazione della malta Albazzana media è necessario pulire accuratamente le superfici, eliminando ogni traccia di olii, salnitro e polveri. Si preveda inoltre la riparazione o la rimozione di tutte le parti incoerenti. Ove necessario, in presenza di lievi tracce di umidità di risalita capillare e/o tracce di sali, procedere all'applicazione di Rinzafo consolidante antisale.

Modalità di applicazione

Umidificare il supporto a rifiuto. Miscelare Albazzana media con circa il 20% d'acqua. Si consiglia di miscelare in betoniera o con mescolatore meccanico per ottenere una buona omogeneità della malta. Dopo aver umidificato con acqua la parete, applicare Albazzana media a cazzuola come un normale intonaco fino a raggiungere lo spessore desiderato. Applicare in più strati, ciascuno non superiore a 1,5 cm avendo l'accortezza di lasciar asciugare il primo strato prima della successiva applicazione. Staggiare e finire con frattazzo.

Consumo indicativo: 18 - 20 Kg per centimetro di spessore applicato.

Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Albazzana media è fornita in sacchi da 25 Kg.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Voci di capitolato

Esecuzione di intonaco rustico con Albazzana media Cepro dello spessore di cm (...) circa su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, rifinito a rustico fine, con malta preconfezionata composta da una miscela di inerti carbonatici, con curva granulometrica continua da 0 a 1,8 mm e calce idraulica naturale moretta, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi, stesa a una o più riprese. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori di servizio. Euro (...) per mq.

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.