

# Arriccio '500 (0,75)

Tonachino minerale da rivestimento a base di grassello di calce>



Prodotto colorabile a tintometro

Arriccio '500 è un rivestimento riportato naturale e traspirante composto da calce grassa di fossa lungamente stagionata e perfettamente estinta. I rivestimenti minerali ottenuti con l'impiego di Arriccio '500, presentano spiccate caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo, resistenza a muffe e batteri, ancoraggio al supporto e stabilità nel tempo.

## Caratteristiche di identificazione

Arriccio '500 è un rivestimento riportato in pasta pronto all'uso, per interni ed esterni, a base di calce spenta di fossa lungamente stagionata e totalmente idratata, con assenza di alluminati, ferriti e silicati, nonché esente da sali idrosolubili. Confezionato con inerti specifici e selezionati, colorato con paste resistenti ai raggi U.V.

Granulometria massima	0,75 mm
Massa volumica umida	1,55 Kg/L ± 0,05
Residuo secco in peso	77% ± 2
Ph	12.5 ± 0,5
Viscosità all'origine	40.000 cps
Colori	Bianco e colorato come da cartella colori Cepro

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	30%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.

Applicare in assenza di vento e sole battente.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.

Completare la testata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o giunti tecnici.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

## Condizioni del supporto

Arriccio '500 è un prodotto minerale particolarmente indicato per interventi di restauro di edifici monumentali e dell'edilizia storica diffusa. Arriccio '500 deve essere preferibilmente applicato su supporti traspiranti quali Medolago, Medomatic, Albazzana, Cocciopesto, composti esclusivamente con calce idraulica naturale bianca Cepro I/60, oppure applicato su intonaci confezionati in cantiere con calce idraulica naturale bianca Cepro I/60, aventi caratteristiche di elevata permeabilità al vapore acqueo, presa e indurimento molto lunghi e insignificante presenza di sali idrosolubili. Arriccio '500 può essere applicato su intonaci di malta bastarda premiscelata o confezionata in cantiere purchè ben stagionati, esenti da sali, polveri, grassi e parti incoerenti. Non applicare su muri che recano tracce di pitture sintetiche o altri prodotti pellicolanti (rivestimenti plastici, pitture a emulsione, ecc.).

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

## Modalità di applicazione

Prima dell'applicazione di Arriccio '500 il supporto dovrà essere opportunamente stagionato. Umidificare a rifiuto con acqua prima dell'applicazione. Mescolare il prodotto e stendere uniformemente con frattazzo di acciaio inox. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia sempre l'applicazione dell'Arriccio '500 a due passate: la prima stesa a rasare, a essiccazione avvenuta, inumidire nuovamente il supporto e applicare la seconda a finire, lavorando la superficie con il frattazzo di spugna per ottenere un effetto velato, oppure con frattazzo di plastica per ottenere un effetto più omogeneo. L'applicazione in due passate è comunque indispensabile in presenza di sottofondi non omogenei, che potrebbero creare differenti assorbimenti danneggiando l'aspetto finale del prodotto.

Consumo indicativo:

3 - 3,5 Kg/mq in due passate.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Arriccio '500 è fornito in secchi da 25 Kg.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

## Voci di capitolato

Esecuzione di un rivestimento riportato rifinito a frattazzo fine per esterni e interni, con tonachino in pasta pronta all'uso Arriccio '500 Cepro, a base di calce spenta di fossa lungamente stagionata e totalmente idratata, inerti selezionati, pigmentato con paste colorate inalterabili ai raggi U.V. Altamente traspirante, non cavillante, non soggetto a stacchi e ritiri, nei colori a scelta del DD.LL. dato in opera a due mani. Esclusi i ponteggi fissi e compresi eventuali ponteggi provvisori. Euro (...) per mq.

007  
cinquecento  
CEPRO