

# Calce a rasare

Calce dolce per rasature

Calce a rasare è una pasta fine pronta all'uso, per interni ed esterni, costituita da inerti selezionati ad arco granulometrico sottile e calce grassa di fossa lungamente stagionata, da utilizzarsi per finiture di intonaci interni confezionati in cantiere o premiscelati. Altamente traspirante, stabile nel tempo, assicura un ancoraggio perfetto e resistente all'attacco di muffe e batteri costituendo un supporto salubre e naturale.

Il supporto originario può essere di varia natura (calce, cemento, gesso, rivestimenti minerali) purché stagionato e complanare. Grazie alla sua granulometria finissima permette di ottenere una superficie liscia e speculare.

## Caratteristiche di identificazione

Calce a rasare è una rasatura fine costituita da sabbie selezionate ad arco granulometrico calibrato e calce grassa di fossa lungamente stagionata.

Tipo di legante	Calce idrata tipo CL 90 (UNI EN 459-1)
Granulometria massima	0,5 mm
Massa volumica umida	1,65 Kg/L $\pm$ 0,05
Ph	12,5 $\pm$ 0,5
Viscosità all'origine	tixotropico
Residuo secco in peso	72% $\pm$ 2
Colore	Bianco naturale

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

## Condizioni del supporto

Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4 - 6 settimane affinché si neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale. Anche i rappezzi nuovissimi devono essere lasciati maturare.

Per le superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmani e le parti non perfettamente aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e non interessato da umidità di risalita o infiltrazione.

Per le superfici murali già dipinte e degradate: asportare ogni traccia di pittura aderente ed efflorescente; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione risanate Detersan.

Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia e controllare che il muro sia perfettamente asciutto.

## Modalità di applicazione

Calce a rasare è pronta all'uso.

Per ottenere la finitura desiderata, mescolare il prodotto fino a ottenere una massa omogenea e applicare in modo uniforme con frattazzo inox, a due passate intervallate da almeno 24 ore.

Una corretta applicazione comporta un consumo di circa 2 - 2,5 Kg/mq in due mani.

Il consumo totale è in funzione dello spessore applicato e della scabrosità del supporto.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Calce a rasare è fornita in secchi da 25 Kg.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

## Voci di capitolato

Calce a rasare Cepro, rasatura fine per superfici murali interne ed esterne a base di calce grassa di fossa e farine di quarzo, da applicare con un consumo di circa 2 - 2,5 Kg/mq in due mani.

Adatta all'impiego su intonaci civili di malta di calce idraulica Cepro I/60, malta bastarda o equivalente. Esclusa la bonifica.

Euro (...) per mq.

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - [www.lafarge-coatings.it](http://www.lafarge-coatings.it)

002  
cinquecento  
CEPRO