

Calcepro

Tonachino di livellamento

Calcepro è una malta in pasta pronta all'uso, per usi interni ed esterni, costituita da sabbie selezionate ad ampio arco granulometrico e calce grassa di fossa lungamente stagionata, da utilizzarsi per finiture di intonaci interni ed esterni confezionati in cantiere o premiscelati.

Altamente traspirante, stabile nel tempo, assicura un ancoraggio perfetto, resistente all'attacco di muffe e batteri, costituisce un supporto salubre ed ecologico. Il supporto originario può essere di varia natura (calce idraulica naturale, calce, malta bastarda,) purché stagionato e complanare rifinito a rustico grosso.

Calcepro è il livellante ideale per l'intonaco termico Calcilite.

Caratteristiche di identificazione

Calcepro è una malta in pasta pronta all'uso, costituita da sabbie selezionate ad ampio arco granulometrico e calce grassa di fossa lungamente stagionata e perfettamente idratata.

Tipo di legante	Calce idrata tipo CL90 (UNI EN 459-1)
Granulometria massima	1,4 mm \pm 0,1
Massa volumica umida	1,5 Kg/L \pm 0,05
Ph	12.5 \pm 0,5
Viscosità all'origine	50.000 cps
Residuo secco in peso	79% \pm 2
Colore	Bianco naturale

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.
Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

Condizioni del supporto

Gli intonaci nuovi devono essere correttamente stagionati affinché si neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale.

Anche i rappezzi nuovi devono essere lasciati maturare.

Superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmenti e le parti non perfettamente aderenti.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e non interessato da umidità di risalita o infiltrazioni.

Superfici murali già dipinte e degradate: asportare ogni traccia di pittura ed efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione detergente Detersan.

Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia e controllare che il muro sia perfettamente asciutto.

Modalità di applicazione

Calcepro è pronto all'uso per ottenere la finitura desiderata; rimescolare il prodotto fino a ottenere una massa omogenea e applicare in modo uniforme con frattazzo di acciaio inox. Rifinire con frattazzo di legno, plastica o spugna.

Una corretta applicazione comporta un consumo di circa 3 Kg/mq.

Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Calcepro è fornita in secchi da 25 Kg.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Voci di capitolato

Calcepro livellante per superfici murali interne ed esterne a base di calce grassa di fossa perfettamente idratata e inerti selezionati, da applicare con un consumo di circa 3 Kg/mq su intonaci rifiniti a rustico grosso di malta di calce idraulica, malta bastarda o equivalente.

Esclusa la preparazione.

Euro (...) per mq.

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.