

# Ceprotector 10

Protettivo silossanico ad alta penetrazione

Ceprotector 10 è un prodotto idrorepellente trasparente non filmogeno a base di silossani in solvente, resistente agli alcali e agli agenti atmosferici. Ostacola la penetrazione dell'acqua nei supporti trattati, mentre consente all'umidità di evaporare all'esterno senza alterare l'aspetto originale delle facciate in quanto non provoca variazioni di colore o di brillantezza. Per le sue caratteristiche è particolarmente indicato per il trattamento di superfici, intonaci, rivestimenti e pitture a base calce, pannelli in fibro cemento, pietra naturale e mattoni, strutture in cemento armato e superfici murali come il calcestruzzo a vista e i conglomerati cementizi. Ceprotector 10 penetra in profondità nel supporto, creando una barriera idrorepellente e lasciando praticamente inalterata la permeabilità al vapore acqueo. Ostacolando il passaggio dell'acqua, rallenta sia lo sgretolamento progressivo del materiale provocato dai cicli gelo/disgelo, sia la formazione di efflorescenze causate dai sali solubili in acqua estratti dal muro.

## Caratteristiche di identificazione

Ceprotector 10 è un prodotto idrorepellente trasparente non filmogeno a base di silossani oligomeri sciolti in solventi alifatici.

Massa volumica umida	0,82 Kg/L $\pm$ 0,2
Residuo secco	6% $\pm$ 0,5

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	30%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

## Condizioni del supporto

Spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di sporco, le parti poco aderenti e le eventuali efflorescenze.

Il fondo deve essere perfettamente asciutto prima dell'applicazione del prodotto.

## Modalità di applicazione

Ceprotector 10 deve essere applicato tal quale con i mezzi e le modalità seguenti:

Pennello o rullo: applicare più mani di Ceprotector 10 fino al totale impregnamento del supporto.

A spruzzo: coprire preventivamente porte, finestre, ecc. e procedere all'applicazione usando una pressione di lavoro non troppo elevata.

Applicare quindi una prima mano; le mani successive devono essere effettuate quando la prima è ancora fresca.

L'applicazione di più mani è in funzione dell'assorbimento del supporto.

Evitare gli eccessi di prodotto e le colature.

Consumo indicativo: 0,200 L/mq variabile in funzione dell'assorbimento del supporto.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Fondo minerale è fornito in taniche da 10 L.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

## Voci di capitolato

Impregnante silossanico non filmogeno resistente agli alcali e agli agenti atmosferici Ceprotector 10 a base di silossani in solvente, da applicare su superfici esterne già predisposte sino a totale impregnazione a rifiuto a mezzo pennello, rullo o pistola ad aria.

Adatto per mattoni, pietre, marmo, intonaci, rivestimenti e pitture a base calce e cemento armato. Esclusa la preparazione del fondo.

Euro (...) per mq.

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - [www.lafarge-coatings.it](http://www.lafarge-coatings.it)

007  
cinquecento  
CEPRO