

Cocciopesto grosso

Malta da muratura e per intonaci a base di calce bianca e cotto macinato

Il Cocciopesto grosso è una malta da muratura e per intonaco, costituita da una miscela di calce idraulica naturale bianca Cepro I/60 e cocciopesto. La presenza del coccio macinato, conferisce a questa malta spiccate caratteristiche di leggerezza, un'elevatissima porosità totale e grande permeabilità al vapore.

Questa malta origina intonaci con resistenze meccaniche che migliorano la qualità della muratura senza avere resistenze diverse dalla medesima; un'eccessiva resistenza dell'intonaco rispetto alla muratura provoca delle tensioni sulla superficie di adesione tali da essere causa di lesioni.

Possiede un alto potere di adesione al supporto contro un potere di coesione superficiale molto basso, caratteristica che rende questa malta più elastica rispetto ai tradizionali intonaci a base cementizia.

Caratteristiche di identificazione

Cocciopesto grosso è costituita da una miscela di calce idraulica naturale bianca, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (circa 1000°C) di calcari silicei e da coccio macinato disidratato, ricavato dalla frantumazione di argilla cotta a bassa temperatura (mattoni pieni e coppi di copertura), con curva granulometrica continua da 0 a 4 mm.

Tipo di legante	Calce idraulica naturale bianca tipo NHL 3,5Z (UNI EN 459-1)
Peso specifico apparente	1,5 Kg/L ± 0,1
Porosità	40% circa
Acqua di miscelazione	30% circa
Colore	Rosso rosato

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%

Applicare in assenza di vento e sole battente.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.

Completare la testata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o giunti tecnici.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

Condizioni del supporto

Prima dell'applicazione della malta Cocciopesto grosso è necessario pulire accuratamente le superfici, eliminando ogni traccia di olii, salnitro e polveri. Si preveda inoltre la riparazione o la rimozione di tutte le parti incoerenti.

Modalità di applicazione

Umidificare il supporto a rifiuto. Miscelare Cocciopesto grosso con circa il 30% d'acqua. Si consiglia di miscelare in betoniera o con agitatore meccanico

per ottenere una buona omogeneità della malta. Dopo aver umidificato con acqua la parete, applicare Cocciopesto grosso a cazzuola come un normale intonaco fino a raggiungere lo spessore desiderato. Applicare in più strati ciascuno non superiore a cm 1,5 avendo l'accortezza di lasciar asciugare il primo strato prima della successiva applicazione. Staggiare e rifinire con frattazzo di legno o plastica.

Consumo indicativo: circa 18 Kg/mq per cm di spessore.

Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Cocciopesto grosso è fornito in sacchi da 30 Kg.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Voci di capitolato

Esecuzione di intonaco rustico dello spessore di cm (...) circa su pareti verticali e orizzontali, interne ed esterne, tirato in piano a frattazzo, con malta preconfezionata Cocciopesto grosso Cepro, composta da una miscela di inerti di coccio con curva granulometrica continua da 0 a 4 mm e calce idraulica naturale Cepro I/60, stesa a una o più riprese. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori di servizio. Euro (...) per mq.

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

002
cinquecento
CEPRO