

# Maltha modellabile

Malta a spessore per ripristini e restauri ornamentali

Maltha Modellabile è una malta preconfezionata in polvere a elevata ritenzione d'acqua, composta da calce idraulica naturale bianca Cepro I/60, inerti selezionati e specifiche fibre rinforzanti.

La sua composizione la rende ideale per la ricostruzione di spigoli, cornici, fregi, motivi ornamentali e particolari architettonici di edifici monumentali e dell'edilizia storica diffusa.

Gli additivi presenti nella Maltha Modellabile conferiscono al prodotto una lavorabilità ottimale, permettono la realizzazione di riporti senza bisogno di cassetta fino a 10 cm di spessore, in assenza di ritiri e fessurazioni.

La regolarità della presa permette di completare l'opera anche di grandi superfici in un'unica soluzione, riducendo notevolmente i costi di lavorazione.

## Caratteristiche di identificazione

Maltha modellabile è una malta preconfezionata in polvere, a base di calce idraulica naturale bianca, inerti silicei selezionati, fibre rinforzanti specifiche e additivi antiritiro.

Tipo di legante	Calce idraulica naturale bianca tipo NHL 3,5Z (UNI EN 459-1)
Peso specifico apparente	1,4 Kg/L ± 0,1
Granulometria massima	1,2 mm
Acqua di miscelazione	20% circa
Tempo di lavorabilità	60 minuti a 20°C
Spessore max di applicazione	10 cm
Colore	Bianco naturale

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.  
Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

## Condizioni del supporto

Asportare le parti incoerenti o in fase di distacco; spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di polvere o precedenti pitturazioni.

## Modalità di applicazione

Bagnare il supporto a rifiuto prima dell'applicazione di Maltha modellabile. Miscelare Maltha modellabile con circa il 20% d'acqua con agitatore meccanico. Attendere 10 minuti circa prima di procedere all'applicazione. Utilizzare l'impasto entro 60 minuti.

Se gli spessori da applicare sono elevati (superiori a 5 cm) prevedere un'ideale armatura da agganciare al supporto. Maltha modellabile deve essere applicata con cazzuola, quindi opportunamente compattata e rifinita superficialmente con frattazzo. Maltha modellabile può essere facilmente sagomata dopo l'applicazione con dime e stampi.

Consumo indicativo: circa 18 Kg/mq per cm di spessore applicato.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Maltha modellabile è fornita in sacchi da 20 Kg.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

## Voci di capitolato

Ricostruzione di fregi e decori con Maltha modellabile Cepro a base di calce idraulica naturale bianca Cepro I/60, inerti silicei, fibre rinforzanti e speciali additivi antiritiro da applicare senza casseforme in più strati fresco su fresco fino a uno spessore massimo di circa 10 cm; previa preparazione del fondo e inserimento di ferri nel supporto e armatura in rete metallica per spessori superiori a 5 cm a sbalzo, per un consumo di circa 18 Kg/mq per ogni cm di spessore. Esclusa la preparazione. Euro (...) per mq.

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuva, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

002  
cinquecento  
CEPRO