

Marmorino Flottato

Tonachino minerale di finitura a effetto decorativo



Prodotto colorabile a tintometro

Marmorino Flottato è un rivestimento riportato a base di calce grassa di fossa lungamente stagionata e perfettamente idratata e inerti cromaticamente selezionati, idoneo per eseguire finiture lisce satinata a effetto marmo.

Si applica preferibilmente su intonaci traspiranti realizzati con calce idraulica bianca naturale Cepro I/60 o su malte bastarde. La traspirabilità è eccellente, in quanto la struttura cristallina originata dalla carbonatazione della calce non modifica la porosità dell'intonaco. Grazie all'elevata alcalinità derivante dalla natura inorganica del legante, Marmorino Flottato è particolarmente resistente a muffe e funghi. A tali peculiari caratteristiche, Marmorino Flottato unisce effetti estetici e cromatici molto simili alle antiche coloriture marmorizzate.

Caratteristiche di identificazione

Marmorino Flottato è una finitura in pasta pronta all'uso, per interni ed esterni, a base di grassello di calce di fossa lungamente stagionata, totalmente idratato e inerti selezionati cromaticamente.

Tipo di legante	Calce idrata tipo CL 90 (UNI EN 459-1)
Granulometria massima	0,7 mm
Massa volumica umida	1,4 Kg/L \pm 0,05
Residuo secco in peso	68% \pm 2
Ph	12.5 \pm 0,5
Viscosità all'origine	50.000 cps
Colori	Bianco e colorato come da cartella colori Cepro

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	30%
Umidità massima	75%

Applicare in assenza di vento e sole battente.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.

Completare la testata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o giunti tecnici.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

Condizioni del supporto

Marmorino Flottato è un prodotto minerale, particolarmente idoneo per interventi di restauro di vecchi edifici di carattere storico e monumentale; preferibilmente dovrà essere applicato su supporti traspiranti, quali Medolago, Medomatic, Albazzana e Cocciopesto, composti esclusivamente con calce idraulica naturale bianca Cepro I/60 rifiniti con Stacepro o con Arriccio aventi caratteristiche di elevata permeabilità al vapore acqueo, presa e indurimento molto lunghi e insignificante presenza di sali idrosolubili, o su intonaci di malta bastarda. Non applicare su muri ove vi sia presenza di pitture o altri prodotti pellicolanti (rivestimenti plastici, pitture a emulsione, ecc.).

Modalità di applicazione

Dopo avere opportunamente lasciato stagionare il supporto, bagnare adeguatamente con acqua e procedere all'applicazione di Marmorino Flottato. Mescolare il prodotto e stendere uniformemente con spatola di acciaio inox.

Marmorino Flottato si applica a due passate intervallate da 24 ore. Per ottenere la finitura liscia e satinata, la seconda passata deve essere lamata e compattata con lo spigolo della spatola inclinata di 45°. L'applicazione a due mani è indispensabile in presenza di rappezzi o tracce, che potrebbero creare differenti assorbimenti danneggiando l'aspetto finale del prodotto.

Una corretta applicazione comporta un consumo di circa 2 - 2,5 Kg/mq in due passate.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Voci di capitolato

Tonachino a base di calce di fossa per finiture satinata traspiranti, resistente a muffe e funghi Marmorino Flottato Cepro, a base di grassello di calce, paste coloranti, marmo micronizzato e specifici additivi; è da applicare in due passate intervallate di 24 ore, con un consumo di circa 2 - 2,5 Kg/mq. Adatto all'impiego sia nel restauro di edifici storici che nelle nuove costruzioni, su intonaci rifiniti a frattazzo fine a base di calce o malta bastarda, opportunamente stagionati e privi di rappezzi o precedenti pitturazioni sintetiche. Euro (...) per mq.

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

cinquecento
CEPRO