

# Marmorino Velo

Tonachino minerale di finitura a effetto decorativo



Prodotto  
colorabile  
a tintometro

Marmorino Velo è un rivestimento riportato a base di calce grassa di fossa lungamente stagionata e perfettamente estinta, atto a originare finiture speculari a effetto marmo.

Si applica preferibilmente su intonaci traspiranti realizzati con calce idraulica bianca naturale Cepro I/60 o su malte bastarde. La traspirabilità è eccellente in quanto la struttura cristallina originata dalla carbonatazione della calce non modifica la porosità dell'intonaco. Grazie all'elevata alcalinità derivante dalla natura inorganica del legante, Marmorino Velo è particolarmente resistente a muffe e funghi.

A tali peculiari caratteristiche, Marmorino Velo unisce effetti estetici e cromatici identici a quelli delle finiture tipiche del periodo rinascimentale veneziano.

## Caratteristiche di identificazione

Marmorino Velo è una pasta pronta all'uso, per interni ed esterni, a base di calce spenta di fossa lungamente stagionata e totalmente idratata, con assenza di alluminati, ferriti e silicati, nonché esente da sali idrosolubili e contenuto di CaO non inferiore al 90%. Marmorino Velo è realizzato con inerti carbonatici puri, colorato con paste inalterabili ai raggi U.V.

Tipo di legante	Calce Idrata tipo CL 90 (UNI EN 459-1)
Granulometria massima	0,25 mm
Massa volumica umida	1,45 Kg/L $\pm$ 0,05
Residuo secco in peso	68% $\pm$ 2
Ph	12.5 $\pm$ 0,5
Viscosità all'origine	55.000 cps
Colori	Bianco e colorato come da cartella colori Cepro

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	30%
Umidità massima	75%

Applicare in assenza di vento e sole battente.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.

Completare la testata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o giunti tecnici.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

## Condizioni del supporto

Marmorino Velo è un prodotto minerale, particolarmente idoneo per interventi di restauro di vecchi edifici di carattere storico e monumentale; preferibilmente dovrà essere applicato su supporti traspiranti, quali Medolago, Medomatic, Albazzana e Cocciopesto, composti esclusivamente con calce idraulica naturale bianca Cepro I/60 rifiniti con Stacepro o con Arriccio aventi caratteristiche di elevata permeabilità al vapore acqueo, presa e indurimento molto lunghi e insignificante presenza di sali idrosolubili, o su intonaci di malta bastarda. Non applicare su muri ove vi sia presenza di pitture o altri prodotti pellicolanti (rivestimenti plastici, pitture a emulsione, ecc.).

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

## Modalità di applicazione

Dopo avere opportunamente stagionato il supporto, bagnare a rifiuto con acqua prima dell'applicazione di Marmorino Velo.

Mescolare il prodotto nel secchio e stendere uniformemente con spatola di acciaio inox.

Marmorino Velo si applica a due passate intervallate da 24 ore.

Per ottenere la finitura liscia e speculare, la seconda mano deve essere lamata e compattata con lo spigolo della spatola inclinata di 45°.

Una corretta applicazione comporta un consumo di circa 0,8 - 1,2 Kg/mq.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Marmorino Velo è fornito in secchi da 25 Kg.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

## Voci di capitolato

Tonachino a base di calce grassa di fossa lungamente stagionata e perfettamente idratata a effetto speculare, traspirante, resistente alle muffe. Marmorino Velo Cepro, colorato nella massa con paste naturali, è da applicare in due mani intervallate da 24 ore, con un consumo approssimativo di 0,8 - 1,2 Kg/mq applicato su intonaci rifiniti a frattazzo fine confezionati con calce idraulica naturale bianca I/60 Cepro o a base di malta bastarda, stagionati e privi di rappezzi o precedenti pitturazioni sintetiche dato in opera a due mani.

Euro (...) per mq.

cinquecento  
CEPRO