

# Marmorino '500

Tonachino minerale di finitura a effetto decorativo



Prodotto colorabile a tintometro

Marmorino '500 è il marmorino veneziano, liscio, traslucido a base di grassello di calce, paste coloranti, farine di marmo, additivi e promotori di adesione. Dopo l'applicazione, la calce contenuta nel prodotto reagisce con l'anidride carbonica dell'aria dando origine a carbonato di calcio microcristallino e formando una struttura compatta, omogenea e traspirante. Finitura di prestigio particolarmente indicata nei centri storici e su prospetti arricchiti da cornici, fregi e lesene. Adatto all'applicazione su intonaci a base di calce e malta bastarda omogenei e assorbenti anche stagionati. Data la composizione naturale del prodotto, la tinta finale risulterà sfumata con chiaroscuri e alonature in relazione agli assorbimenti degli intonaci, alle condizioni climatiche e alle modalità applicative.

## Caratteristiche di identificazione

Marmorino '500 è una finitura in pasta pronta all'uso, per interni ed esterni, a base di grassello di calce di fossa lungamente stagionato, totalmente idratato e inerti granulometricamente selezionati.

Tipo di legante	Calce idrata tipo CL 90 (UNI EN 459-1)
Granulometria massima	0,5 mm
Massa volumica umida	1,65 Kg/L $\pm$ 0,05
Ph	12.5 $\pm$ 0,5
Viscosità all'origine	tixotropico
Residuo secco in peso	72% $\pm$ 2
Colori	Bianco e colorato come da cartella colori Cepro

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	30%
Umidità massima	75%

Applicare in assenza di vento e sole battente.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.

Completare la testata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o giunti tecnici.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

## Condizioni del supporto

Marmorino '500 è un prodotto minerale, particolarmente idoneo per interventi di restauro di vecchi edifici di carattere storico e monumentale; preferibilmente dovrà essere applicato su supporti traspiranti, quali Medolago, Medomatic, Albazzana e Cocciopesto, composti esclusivamente con calce idraulica naturale bianca Cepro I/60 rifiniti con Stacepro o con Arriccio aventi caratteristiche di elevata permeabilità al vapore acqueo, presa e indurimento molto lunghi e insignificante presenza di sali idrosolubili, o su intonaci di malta bastarda. Non applicare su muri ove vi sia presenza di pitture o altri prodotti pellicolanti (rivestimenti plastici, pitture a emulsione, ecc.).

## Modalità di applicazione

Dopo avere opportunamente stagionato il supporto, bagnare a rifiuto con acqua prima dell'applicazione di Marmorino '500.

Mescolare il prodotto e stendere uniformemente con spatola di acciaio inox.

Marmorino '500 si stende a due passate intervallate di 24 ore.

Per ottenere la finitura liscia e speculare, la seconda mano deve essere lamata e compattata con lo spigolo della spatola inclinata di 45°.

L'applicazione a due passate è indispensabile in presenza di sottofondi con rappezi o tracce che potrebbero creare differenti assorbimenti danneggiando l'aspetto finale del prodotto.

Una corretta applicazione comporta un consumo di circa 2 - 2,5 Kg/mq per due mani.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Marmorino '500 è fornito in secchi da 25 Kg.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

## Voci di capitolato

Tonachino a base di calce grassa di fossa lungamente stagionata e perfettamente idratata a effetto speculare, traspirante, resistente alle muffe. Marmorino '500 Cepro, colorato nella massa con paste naturali, è da applicare in due mani intervallate da 24 ore con un consumo approssimativo di 2 -2,5 Kg/mq, applicato su intonaci rifinita frattazzo fine confezionati con Calce idraulica naturale Bianca I/60 Cepro o a base di malta bastarda, stagionati e privi di rappezi o precedenti pitturazioni sintetiche dato in opera a due mani.

Euro (...) per mq.

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

005  
cinquecento  
CEPRO