

Marmowald

Tonachino minerale da rivestimento a base di grassello di calce



Prodotto colorabile a tintometro

Marmowald è un rivestimento riportato in pasta, a base di calce idrata ricavata da calcari puri, formulato per ottenere rivestimenti a superficie speculare a effetto marmo.

La traspirabilità è ottima in quanto la struttura cristallina originata dalla riformazione del carbonato di calcio non modifica la porosità dell'intonaco.

A tali peculiari caratteristiche, Marmowald unisce effetti estetici e cromatici identici a quelli dei marmorini veneziani della migliore tradizione decorativa.

Caratteristiche di identificazione

Marmowald è una pasta pronta all'uso, per interni ed esterni, a base di calce grassa di fossa stagionata e totalmente idratata, con assenza di alluminati, ferriti e silicati, nonché esente da sali idrosolubili.

Marmowald è realizzato con inerti carbonatici selezionati, colorato con paste inalterabili ai raggi U.V.

Tipo di legante	Calce Idrata tipo CL 90 (UNI EN 459-1)
Granulometria massima	0,1 mm
Massa volumica umida	1,44 Kg/L \pm 0,05
Residuo secco in peso	63% \pm 2
Ph	12.5 \pm 0,5
Viscosità all'origine	40.000 cps
Colori	Bianco e colorato come da cartella colori Cepro

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	30%
Umidità massima	75%

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.

Completare la testata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o giunti tecnici.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

Condizioni del supporto

Marmowald è un prodotto minerale indicato per interventi di restauro e di recupero, e in tutti quei casi in cui è richiesta una finitura di particolare pregio. Marmowald deve essere preferibilmente applicato su supporti traspiranti e rifiniti a frattazzo fine quali Medolago, Medomatic, Albazzana e Cocciopesto, composti esclusivamente con calce idraulica naturale bianca Cepro I/60 aventi caratteristiche di elevata permeabilità al vapore acqueo, presa e indurimento molto lunghi e insignificante presenza di sali idrosolubili, oppure su intonaci di malta bastarda.

Non applicare su intonaci che recano la presenza di pitture o altri prodotti pellicolanti (rivestimenti plastici, pitture a emulsione, ecc.).

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

Modalità di applicazione

Dopo avere opportunamente stagionato il supporto, bagnare a rifiuto con acqua prima dell'applicazione di Marmowald.

Mescolare il prodotto e stendere uniformemente con spatola di acciaio inox. Marmowald si applica a due passate intervallate da 24 ore.

Per ottenere la finitura liscia e speculare, la seconda mano deve essere lamata e compattata con lo spigolo della spatola inclinata di 45°.

Una corretta applicazione comporta un consumo di circa 0,6 - 0,8 Kg/mq.

Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Marmowald è fornito in secchi da 25 Kg.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Voci di capitolato

Rivestimento riportato per finiture speculari, traspiranti, interne ed esterne, resistente a muffe e funghi Marmowald Cepro, a base di grassello di calce, paste coloranti, marmo micronizzato, promotori di adesione e specifici additivi; da applicare in due mani intervallate da 24 ore con un consumo di circa 0,6 - 0,8 Kg/mq. Adatto all'impiego sia nel restauro di edifici storici che nelle nuove costruzioni. Applicato su intonaci rifiniti a frattazzo fine di calce idraulica o malta bastarda, stagionati, privi di rappezi o precedenti pitturazioni plastiche.

Euro (...) per mq.

002
cinquecento
CEPRO