

Mineralia

Pittura a calce per interni

Prodotto
colorabile
a tintometro

Mineralia è una pittura liscia per interni a base di calce grassa di fossa lungamente stagionata e perfettamente estinta. Presenta un'adesione eccellente su tutti i tipi di supporti minerali quali intonaci rifiniti a frattazzo fine a base di calce idraulica naturale o malta bastarda, escluso il gesso (cartongesso, pannelli e stucchi gessosi). Mineralia unisce gli effetti estetici e cromatici delle antiche coloriture a doti di eccezionale traspirabilità e opacità.

Caratteristiche di identificazione

Mineralia è un prodotto a base di calce grassa di fossa perfettamente estinta, paste coloranti, farine di carbonato da macinazione e additivi stabilizzanti. L'adozione di pigmenti solidi alla luce e agli alcali assicura la stabilità delle tinte.

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo di legante | Calce idrata CL 90 a norma (UNI EN 459-1) |
| Massa volumica umida | 1,5 Kg/L \pm 0,05 |
| Residuo secco in peso | 59% \pm 2 |
| Ph | 12.5 \pm 0,5 |
| Viscosità all'origine | 8.000 cps |
| Colori | Bianco e colorato come da cartella colori Cepro |

Condizioni ambientali per l'applicazione

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Temperatura minima | +5°C |
| Temperatura massima | +40°C del supporto e dell'aria |
| Umidità minima | 40% |
| Umidità massima | 75% |

Evitare di applicare sulla stessa parete eventuali continuazioni di partita.

Condizioni del supporto

Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4 - 6 settimane affinché si neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale. Anche i rappezzi nuovi devono essere lasciati maturare. Per le superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmani e le parti non perfettamente aderenti. Applicare Mineralia con pennello a setole morbide o rullo di pelo. Attendere 12 ore e applicare la seconda mano. Per le superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura e eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione detergente Detersan.

Modalità di applicazione

Per ottenere un buon grado di finitura diluire Mineralia al 30 - 40% con acqua; rimescolare il prodotto fino a ottenere una massa omogenea e applicarlo in modo uniforme con pennello a setole morbide o con rullo di pelo. Dopo almeno 12 ore applicare la seconda mano.

Una corretta applicazione comporta un consumo di circa 0,25 - 0,30 L/mq.

Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Mineralia è fornita in secchi da 15L per bianco e colorati, da 14L per le basi tintometro.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Voci di capitolato

Tinteggio liscio per interni a base di calce grassa di fossa, pigmenti inorganici e cariche minerali a varia granulometria. Mineralia Cepro si applica in due mani a pennello di setole morbide o rullo di pelo, con un consumo di circa 0,25 - 0,30 L/mq; è adatta all'impiego su supporti minerali quali intonaci a base di calce idraulica naturale rifiniti a frattazzo fine o di malta bastarda stagionata. Euro (...) per mq.

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

cinquecento
CEPRO