

# Pulente acido

Detergente per materiali lapidei

Detergente acido decalcificante ad azione controllata per la rimozione di efflorescenze, incrostazioni calcaree, residui cementizi, macchie scure e di ruggine, sporco d'imbiancatura. Si utilizza su pietra naturale non lucidata, cotto, terracotta, klinker, gres, ceramica, gres porcellanato e metallo.

## Caratteristiche di identificazione

Detergente ad azione acida controllata a base di acido sulfamico in soluzione acquosa, tensioattivi e inibitori della corrosione.

Massa volumica umida	1,08 Kg/L
pH	<1
Colore	Giallo paglierino o incolore
Odore	Leggermente sulfureo

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	30%
Umidità massima	75%
Assenza di vento e sole battente.	
Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.	

## Condizioni del supporto

Il fondo deve essere asciutto prima dell'applicazione di Pulente acido. A causa dell'eterogeneità dei materiali esistenti, si consiglia di effettuare una prova preliminare su una superficie limitata ma rappresentativa, per determinare l'efficacia dell'intervento, la quantità e la concentrazione ideale del prodotto da utilizzare. Non usare su materiali calcarei (marmi e pietre) lucidati.

## Modalità di applicazione

Applicare Pulente acido puro o diluito con acqua pulita, con pennello, airless, o idropulitrice. Il prodotto aumenta la sua azione disincrostante se riscaldato a temperature fino a 60 - 70°C. Strofinare con monospazzola munita di dischi sinteticiduri, spazzole o tamponi di fibre sintetiche dure. Asportare il residuo con aspiraliquidi, stracci o spugne. Sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare le superfici con straccio. Ripetere l'operazione in presenza di aloni o macchie ancora sensibili all'acido, previa verifica di assenza di effervescenza. Indicativamente il tempo di attesa ideale, dopo l'applicazione, è di 5 minuti circa e la diluizione con acqua consigliata è del 30%. Tuttavia quest'ultima è fortemente condizionata dall'entità e dal tipo di sporco da rimuovere. Poiché la penetrazione dell'acqua è la principale causa di degrado dei materiali minerali, se la superficie è assorbente si consiglia di procedere a posteriori a un trattamento protettivo idrorepellente con Ceprotector 10.

Consumo indicativo: 1 L / 6 - 15 mq in funzione del grado di sporco e del tipo di materiale.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Pulente acido è fornito in taniche da 5 L.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Avvertenze: Il prodotto ha un pH acido che provoca irritazione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare fuori della portata dei bambini.

## Voci di capitolato

Pulizia delle superfici verticali e orizzontali (intonaci, pietre e marmi non lucidati) dalle macchie e dalle incrostazioni con detergente delicato Pulente acido Cepro a base di acido sulfamico e tensioattivi, da applicare puro o diluito. Escluse le protezioni. Euro (...) per mq

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

007  
cinquecento  
CEPRO