

# Rinzaffo consolidante antisale

Malta antisale a base di calce idraulica naturale bianca

Rinzaffo consolidante antisale è una malta per rinzaffo preconfezionata in polvere a porosità controllata, appositamente formulata per la preparazione dei supporti interessati da umidità di risalita capillare prima dell'intervento con l'intonaco Deumidificante e quando si rende necessario il consolidamento del supporto. È idoneo per l'impiego su murature in mattoni, pietre e miste. Rinzaffo consolidante antisale può essere impiegata per ripristinare murature che richiedono caratteristiche di elevata traspirabilità. Dotata di particolare permeabilità al vapore acqueo permette ai sali di depositarsi nella sua porosità e di mantenere il naturale equilibrio igrometrico delle strutture murarie. È ideale negli interventi di restauro conservativo. Rinzaffo consolidante antisale non contiene sali che possono innescare reazioni dannose con quelli contenuti nella muratura, con la formazione di Ettringite e Thaumasite.

## Caratteristiche di identificazione

Rinzaffo consolidante antisale è composta da calce idraulica naturale bianca Cepro I/60, inerti a granulometria calibrata e additivi coadiuvanti reologici.

Tipo di legante	Calce idraulica naturale bianca tipo NHL 3,5Z (UNI EN 459-1)
Granulometria massima	5 mm
Peso specifico apparente	1,35 Kg/L ± 0,05
Porosità totale	40% circa
Acqua di miscelazione	20% circa
Colore	Bianco naturale

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.  
Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

## Condizioni del supporto

Rimuovere l'intonaco per almeno 50 cm al di sopra del livello massimo di risalita dell'umidità su entrambi i lati della muratura. Eventuali efflorescenze saline devono essere rimosse meccanicamente. Il supporto deve essere pulito ed esente da parti non perfettamente ancorate. Rinzaffo consolidante antisale non deve essere mai a contatto con piani sui quali ristagna l'acqua di qualsiasi provenienza.

## Modalità di applicazione

Umidificare il supporto a rifiuto.

Miscelare Rinzaffo consolidante antisale con circa il 20% d'acqua. Si consiglia di miscelare in betoniera o con mescolatore meccanico per ottenere una buona omogeneità della malta. Dopo aver umidificato con acqua la parete, applicare semplicemente strolato a cazzuola Rinzaffo consolidante antisale fino a raggiungere lo spessore di 1 cm, coprendo completamente la muratura. Lasciare la superficie ad aspetto rustico onde permettere l'aggancio dell'intonaco successivo Deumidificante.

Consumo indicativo: circa 1,8 - 2 Kg per millimetro di spessore applicato.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Rinzaffo consolidante antisale è fornita in sacchi da 25 Kg.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

## Voci di capitolato

Realizzazione di strato di rinzaffo con Rinzaffo consolidante antisale Cepro a base di calce idraulica naturale bianca Cepro I/60, dotato di resistenza alla salinità del supporto e idoneo alla preparazione di base per l'applicazione di intonaco Deumidificante. Euro (...) per mq.

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - [www.lafarge-coatings.it](http://www.lafarge-coatings.it)

**002**  
cinquecento  
**CEPRO**