

Stacepro '500

Malta di finitura a base di calce idraulica naturale bianca

Stacepro '500 è una malta preconfezionata in polvere per finitura d'intonaci interni ed esterni.

Stacepro '500 è il supporto ideale per pitture a base calce, marmorini, stucchi a base di grassello di calce, pitture e rivestimenti riportati ai silicati e altri prodotti traspiranti.

Specifica quale strato di finitura delle malte a base di calce idraulica naturale quali Medolago, Medomatic, Medomatic fibrata, Albazzana o Cocciopesto.

È indicata quale strato di finitura per malte bastarde da intonaco rifinite a rustico grosso.

Stacepro '500 garantisce un'ottima traspirabilità e adesione ai supporti.

È ideale negli interventi di restauro e per la finitura di edifici moderni.

Caratteristiche di identificazione

Stacepro '500 è composta da Calce idraulica naturale bianca e inerti specifici a granulometria calibrata.

Tipo di legante	Calce idraulica naturale bianca tipo NHL 3,5Z (UNI EN 459-1)
Granulometria massima	1 mm
Peso specifico apparente	1,4 ± 0,1
Acqua di miscelazione	20% circa
Colore	Bianco naturale

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

Condizioni del supporto

Il supporto deve essere pulito ed esente da parti non perfettamente ancorate.

È inoltre indispensabile verificare l'assenza di umidità dovuta a risalita o infiltrazioni.

Stacepro '500 non deve essere mai a contatto con piani sui quali ristagna l'acqua di qualsiasi provenienza.

Modalità di applicazione

Umidificare il supporto a rifiuto.

Miscelare il prodotto con acqua fino a ottenere un impasto morbido e cremoso. Miscelare a mano o con agitatore meccanico.

Stendere in modo uniforme sul supporto adeguatamente preparato uno strato di Stacepro '500 con spatola in acciaio inox, rifinire con frattazzo di spugna o plastica.

Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto.

Consumo indicativo: circa 2 - 2,5 Kg/mq.

Il consumo è fortemente condizionato dal supporto.

Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Stacepro '500 è fornita in sacchi da 25 Kg.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Voci di capitolato

Esecuzione di finitura degli intonaci interni e esterni con malta preconfezionata in polvere Stacepro '500 Cepro a base di calce idraulica naturale bianca e inerti selezionati, con un consumo di circa 2 - 2,5 Kg/mq.

Crea un supporto ideale per pitture a base calce, marmorini, pitture e rivestimenti riportati alla calce, ai silicati e altri prodotti traspiranti. Esclusa la preparazione.

Euro (...) per mq.

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

002
cinquecento
CEPRO