

Stacepro finitura F

Malta di finitura a base di calce idraulica naturale bianca

Stacepro finitura F è una malta preconfezionata in polvere per finitura d'intonaci interni ed esterni.

È il supporto ideale per pitture a base calce, marmorini, stucchi a base di grassello di calce, pitture e rivestimenti riportati ai silicati e altri prodotti traspiranti.

Specifica quale strato di finitura delle malte a base di calce idraulica naturale quali Medolago, Medomatic, Medomatic fibrata, Albazzana o Cocciopesto.

È indicata quale strato di finitura per malte bastarde da intonaco rifinite a rustico fine.

Stacepro finitura F garantisce un'ottima traspirabilità e adesione ai supporti.

È ideale negli interventi di restauro e per la finitura di edifici moderni.

Caratteristiche di identificazione

Stacepro finitura F è composta da Calce idraulica naturale bianca e inerti specifici a granulometria calibrata.

Tipo di legante	Calce idraulica naturale bianca tipo NHL 3,5Z (UNI EN 459-1)
Granulometria massima	0,5 mm
Peso specifico apparente	1,4 ± 0,1
Acqua di miscelazione	20% circa
Colore	Bianco naturale

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.
Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

Condizioni del supporto

Il supporto deve essere pulito ed esente da parti non perfettamente ancorate. È inoltre indispensabile verificare l'assenza di umidità dovuta a risalita o infiltrazioni.
Stacepro finitura F non deve essere mai a contatto con piani sui quali ristagna l'acqua di qualsiasi provenienza.

Modalità di applicazione

Umidificare il supporto a rifiuto.

Miscelare il prodotto con acqua fino a ottenere un impasto morbido e cremoso. Miscelare a mano o con agitatore meccanico.

Stendere in modo uniforme sul supporto adeguatamente preparato uno strato di Stacepro finitura F con spatola in acciaio inox, rifinire con frattazzo di spugna o plastica.

Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto.

Consumo indicativo: circa 1,8 - 2,2 Kg/mq.

Il consumo è fortemente condizionato dal supporto

Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Stacepro finitura F è fornita in sacchi da 25 Kg.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Voci di capitolato

Esecuzione di finitura degli intonaci interni ed esterni con malta preconfezionata in polvere Stacepro finitura F Cepro, a base di calce idraulica naturale bianca e inerti selezionati, con un consumo di circa 1,8 - 2,2 Kg/mq.

Crea un supporto ideale per pitture a base calce, marmorini, pitture e rivestimenti riportati alla calce, ai silicati e altri prodotti traspiranti.

Esclusa la preparazione.

Euro (...) per mq.

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.